MARMOARN pare-vapeure liquide G830

avantages du produit

- Coefficient de résistance à la diffusion : µ = 20 000.
- Conductivité de vapeur : λD = 0,0000016 mg/mhPa.
- Plage de température élevée : < 140 °C.
- Bonne résistance chimique contre les acides et les solutions alcalines, l'eau liquide, les vapeurs ammoniacales, les huiles aliphatiques, les solvants.

MARMOARN pare-vapeure liquide G830 est un produit pare-vapeur fabriqué industriellement. Il s'agit d'une résine synthétique aqueuse polymérisée. Grâce à une densité élevée, le film en résultant crée un tamis moléculaire à mailles fines offrant une très grande résistance à la diffusion de la vapeur d'eau.

Domaine d'application

La barrière de vapeur liquide G 830 MARMORAN s'applique lorsqu'une accumulation d'eau condensée liée à une diffusion à travers un élément de construction doit être évitée. Ceci est particulièrement important lorsque des isolants thermiques ou d'autres matériaux sensibles sont à protéger. Comme supports figurent les surfaces solides et sèches telles que p. ex. le béton, les crépis de fond et de finition sur base organique ou minérale. La barrière de vapeur est toujours à placer du côté de la surface chaude durant la période de condensation. Durant cette dernière, la température de surface de la barrière de vapeur ne doit pas s'abaisser vers celle du point de rosée.

Fiche de données Sécurité

Fiche de données Sécurité MARMOARN pare-vapeure liquide G830

Mise en oeuvre

Emulsion prête à l'emploi. Bien brasser avant l'emploi. En cas de consistance trop épaisse, diluer avec au max. 5% d'eau. Application au pinceau ou au rouleau. La barrière de vapeur liquide G 830 MARMORAN âgée de moins de deux mois peut également s'appliquer à l'Airless.

La préparation de surface

Avant l'application de la barrière de vapeur liquide G 830 MARMORAN, le support doit être sec et exempt de poussière et de saletés, etc. Les exigences concernant l'aptitude des fonds à recevoir le traitement sont élevées. Même les supports solides tels que p. ex. les masses adhésives ou le crépi de rénovation MARMORAN etc. sont à traiter préalablement à la couche de fond MARMORAN. Les supports critiques tels que crépis existants ou crépis de fond grattés sont à traiter au fond pénétrant, fond isolant ou fond rapide MARMORAN.

Informations générales

L'application ne doit pas se faire à des températures inférieures à +5 °C ou supérieures à +30 °C. Durant et après toute application, le produit doit être protégé de l'action des intempéries.

Remarques particulières

Au minimum 2 couches sont nécessaires.

Solvant :	**exempt de solvant**

Unités de d'emballage

La MARMORAN pare-vapeur liquide G 830 est livrée en bidons de 20 kg. À l'abri du gel et de la chaleur, en emballages bien fermés, le produit se conserve jusqu'à 12 mois, sans préjudice de qualité.

Consommation / Rendement

Selon la qualité du support et de sa structure, la consommation se situe vers env.:

- 0,2 - 0,4 kg/m2. Une couche suffisamment épaisse est important de.