

MARMORAN ISO-Combi-Mörtel KK70



Produktvorteile

- Sehr gute Haftzugfestigkeit
- Sehr leicht zu verarbeiten
- Zum Kleben und Einbetten geeignet

MARMORAN ISO-Combimörtel KK 70 ist eine fabrikmässig hergestellte mineralische Kleber- und Trockeneinbettungsmasse auf Zement- und verseifungsbeständiger Pulver- Kunstharzdispersionsbasis mit Zusatz von Quarzsanden sowie Hilfsstoffen.

> Anwendungsgebiet

MARMORAN ISO-Combimörtel KK 70 dient als Kleber und als Einbettungsmasse für alle MARMORAN Aussenisolationssysteme sowie beim Saniersystem 780 als Einbettungsmasse, zusammen mit dem Armierungsgitter Standard PLUS.

> Produkteigenschaften

MARMORAN ISO-Combimörtel KK 70 ist innert etwa 4-5 Std. zu verarbeiten. Keine nachträgliche Wasserzugabe! Werkzeuge, Geräte und Hände müssen sofort nach Arbeitsende mit Wasser gereinigt werden. Bauteile, insbesondere Fenster, Metallteile usw. können durch die hohe Alkalität der Klebemasse angegriffen werden. Sie sind deshalb gut abzudecken. Weitere Angaben zur Klebe- und Einbettungstechnik entnehmen Sie bitte den speziellen Verarbeitungsvorschriften «MARMORAN Aussenisolation».

Sicherheitsdatenblatt

Sicherheitsdatenblatt MARMORAN ISO-Combi-Mörtel KK70

Leistungserklärung

Leistungserklärung MARMORAN ISO-Combi-Mörtel KK70

> Verarbeitung

MARMORAN ISO-Combimörtel KK 70 kann von Hand oder in allen gängigen Mischern angemacht werden.

> Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, frei von Schalöl, Staub und losen Bestandteilen sein. Alte Kalk- und Mineralfarben sowie nicht verseifungsbeständige Farb- und Putzschichten müssen unbedingt vorgängig entfernt werden. Absandende Oberflächen mit **MARMORAN Tiefgrund G170 / G180** vorbehandeln.

> Allgemeine Hinweise

Die Verarbeitung darf nicht bei Temperaturen unter +5°C und über +30°C erfolgen. Während und nach allen Applikationen muss das Produkt vor Witterungseinflüssen geschützt werden.

> Besondere Hinweise

Sicherheitshinweis: Haut- und Augenkontakt vermeiden. Daher sind schützende Massnahmen vorzusehen und bei Körperkontakt sind die Stellen sofort mit Wasser zu reinigen.

> Verpackungseinheiten

Papiersäcke zu 30 kg. In trockenen, gut belüfteten Räumen bleibt das in Säcken originalverpackte Material ohne Qualitätsbeeinträchtigung mindestens 6 Monate lagerfähig.

Zugehörige Produkte

MARMORAN Armierungsgitter S692

MARMORAN Armierungsgitter weiss S692. Für Riss-Sanierungen.



> Verbrauch / Ergiebigkeit

Der Verbrauch richtet sich nach der Beschaffenheit des Untergrundes und der benötigten Schichtstärke. Als Durchschnittswerte gelten folgende Verbrauchszahlen :

Verklebung von Dämmplatten :	4,0 - 5,0 kg/m ²
Gewebeeinbettung :	4,0 - 5,0 kg/m ²