

MARMORAN Kalkoperl couche de fond G440



avantages du produit

- Améliore l'adhérence des couches ultérieures
- Permet la préparation de supports régulièrement absorbants
- Bonne capacité de pénétration dans des supports normalement absorbants

La **couche de fond Kalkoperl® G440** est destinée à réduire les sensibilités du processus de prise d'un revêtement minéral.

- Pour les crépis de finition et masses à spatuler Kalkoperl®
- Répond aux directives WTA concernant les systèmes d'assainissement

> Domaine d'application

Le fond Kalkoperl® G 440 sert à imprégner tous les supports minéraux sains et solides, avant l'application d'un crépi de finition minéral Kalkoperl®.

> Caractéristiques du produit

Durée de séchage sous des conditions normales (température de l'air 20°C, humidité relative 50%) :

- après env. 30–60 minutes, hors poussière
- après 12 heures, recouvrable.

Fiche de données Sécurité



Fiche de données Sécurité MARMORAN Kalkoperl couche de fond G440

> Mise en oeuvre

Le fond Kalkoperl® G 440 est livré à la consistance d'emploi et doit en règle générale être appliqué sans dilution, mais doit être brassé avant l'emploi. S'il est destiné à un support minéral fortement absorbant, il peut être dilué avec au maximum 5% d'eau. Pour la mise en oeuvre n'utiliser que des outils et ustensiles inoxydables. Le fond Kalkoperl® G 440 s'applique en couches régulières au rouleau ou à la brosse.

> La préparation de surface

Le support doit être sec et propre (les produits de décoffrage, les efflorescences, peintures, etc. sont à éliminer). En présence de supports douteux un test d'adhérence est à exécuter. Selon l'état du support un traitement au fond pénétrant G 170 diluable à l'eau est à prévoir.

> Informations générales

L'application ne doit pas se faire à des températures inférieures à +5°C ou supérieures à +30°C. Durant et après toute application, le produit doit être protégé de l'action des intempéries.

> Remarques particulières

Teintes: S'obtient en blanc nature et dans les teintes minérales de la carte Kalkoperl®.

Solvant :	exempt de solvant
-----------	-------------------

> Unités de d'emballage

En bidons plastique à 20 kg. À l'abri du gel et de la chaleur en emballages fermés, 12 mois sans préjudice de qualité.



> Consommation / Rendement

Produits associés

MARMORAN Kalkoperl à spatuler H440

MARMORAN Kalkoperl à spatuler H440. À base de chaux hydratée, extérieur et intérieur, blanc nature.

MARMORAN Kalkoperl crépi à structurer C440

MARMORAN Kalkoperl crépi à structurer, à base de chaux hydratée, extérieur et intérieur, blanc nature.

Selon la qualité du support et de sa structure, la consommation se situe vers env.:

0,150 - 0,300 kg/m²