weber ip 100

maxit ip 100

avantages du produit

- Perméable à la vapeur
- Idéal pour réaliser des surfaces très lisses
- À base minérale
- Haute adhérence et bonne résistance mécanique

weber ip 100 est un enduit lisse de haute qualité à base d'hydroxyde de calcium, de ciment blanc et de poudre de marbre pour l'intérieur et l'extérieur.

Domaine d'application

weber ip 100 s'emploie comme enduit lisse sur sous-couche en chaux et en chaux-ciment, à l'intérieur et à l'extérieur. Pour le bouchage ou le lissage couvrant en préparation de travaux de revêtement, de peinture ou de tapisserie.

Caractéristiques du produit

- Perméable à la vapeur
- Idéal pour réaliser des surfaces très lisses
- À base minérale
- Haute adhérence et bonne résistance mécanique

Fiche de données Sécurité

Fiche de données Sécurité weber ip 100

Déclaration de Performance (DoP)

Déclaration de Performance (DoP) weber ip 100

Mise en oeuvre

Bien brasser au mélangeur jusqu'à l'obtention d'une consistance appropriée pour la mise en œuvre, sans grumeau, puis prélisser l'enduit de fond sans vide, en bouchage ou couvrant, jusqu'à max. 2 mm d'épaisseur. Après durcissement, mais avant séchage, dresser fermement avec un mélange frais, sans dépôt de couche. Pour des exigences particulièrement élevées, un troisième lissage (stucage) peut s'avérer nécessaire.

La préparation de surface

Toutes les sous-couches en chaux, chaux-ciment et ciment. Il est avantageux et plus économe en matériaux de «frotter» le support du plat de la taloche sur l'ensemble de la surface, afin d'éviter l'entraînement de grains de sable gênants, lors du lissage.

Informations générales

L'application ne doit pas se faire à des températures inférieures à +5°C et supérieures à +30°C. Durant et après toute application, le produit doit être protégé contre l'action des intempéries (soleil, vent, pluie et gel). Aucun additif étranger ne peut être ajouté au produit.

Cette fiche technique a pour but de vous conseiller. Aucune contrainte juridique ne pourra en découler. Notre garantie se limite à la qualité de la marchandise livrée. Sont applicables les normes SIA V 242 «Plâtrerie, crépissage, construction à sec», celles des fiches techniques ASEPP (Association suisse des entrepreneurs plâtriers peintres) et les règles générales de l'art de construire.

Conditionnement

Conditionnement : L'enduit lisse au ciment weber ip 100 est livré en sacs de 25 kg, en papier spécial résistant à l'humidité.

Stockage : En emballage d'origine, le matériau en sacs se conserve au moins 6 mois sans détérioration de qualité, dans des locaux secs et bien aérés.

Consommation / Rendement

Prévoir la consommation moyenne suivante :

- application 1 mm
- consommation 1 kg/m² = 25 m²/sac
- Ces valeurs se rapportent à un enduit de fond plan, sans vides.
- 1 tonne d'enduit lisse au ciment weber ip 100 produit environ 1000 l de mortier frais.
- En couche de 2 mm d'épaisseur, la surface de lissage est d'env. 500 m².