weber ip 14 L

maxit ip 14 L

Le crépi de soubassement léger **weber ip 14 L** est un mortier déshydraté hydrofuge à base de chaux, de ciment, de sables fractionnés, d'agrégats minéraux légers et d'additifs pour améliorer la mise en œuvre.

avantages du produit

- Convient pour toutes les briques légères d'isolation thermique telles que Ytong, Poroton, etc. au niveau du soubassement
- Support idéal pour des carreaux céramiques muraux dans des locaux humides
- Pour des surfaces de parois à forte sollicitation mécanique
- Excellent support pour tous les crépis de finition

Domaine d'application

Le crépi de soubassement léger weber ip 14 L s'emploie sur toutes les briques légères d'isolation thermique, de même que sur tous les genres de maçonneries. Convient particulièrement au niveau des soubassements et des murs extérieurs de cave. Pour les caves, les garages, les locaux professionnels, les locaux humides (notamment avec forte exposition à l'eau). Le crépi de soubassement léger weber ip 14 L est un excellent support pour les revêtements à carreaux muraux en céramique, en pierre naturelle ou synthétique.

Caractéristiques du produit

- Convient pour toutes les briques légères d'isolation thermique telles que Ytong, Poroton, etc. au niveau du soubassement
- Support idéal pour des carreaux céramiques muraux dans des locaux humides
- Pour des surfaces de parois à forte sollicitation mécanique
- Excellent support pour tous les crépis de finition

Fiche de données Sécurité

Fiche de données Sécurité weber ip 14 L

Déclaration de Performance (DoP)

Déclaration de Performance (DoP) weber ip 14 L

Mise en oeuvre

Le crépi de soubassement léger weber ip 14 L convient à la mise en œuvre avec toutes les pompes mélangeuses courantes. Exécution en enduit de fond : appliquer, planer, puis dresser fermement après raidissement. Le crépi prêt à la peinture s'obtient par application du même matériau à l'épaisseur du grain le lendemain, puis feutrage. Epaisseur d'application en une couche max. 20 mm. Après le temps de durcissement usuel, appliquer tous les crépis de finition courants.

La préparation de surface

Le support doit être sec, propre et exempt de poussière. Les résidus de produits de coffrage doivent être éliminés (essai d'imprégnation). Les joints verticaux des éléments de construction doivent être armés ou façonnés de manière adéquate. Traiter préalablement les bétons et autres supports lisses et faiblement absorbants avec weber multi 280. Degré d'humidité du béton : max. 3 pour cent de masse.

Informations générales

L'application ne doit pas se faire à des températures inférieures à +5 °C et supérieures à +30 °C. Durant et après toute application, le produit doit être protégé contre l'action des intempéries (soleil, vent, pluie et gel). Aucun additif étranger ne peut être ajouté au produit.

Cette fiche technique a pour but de vous conseiller. Aucune contrainte juridique ne pourra en découler. Notre garantie se limite à la qualité de la marchandise livrée. Sont applicables les normes SIA V 242/1 «Crépissages et travaux de plâtrerie», celles des fiches techniques ASEPP (Association suisse des entrepreneurs plâtriers peintres) et les règles générales de l'art de construire.

Remarques particulières

Epaisseur d'application minimale : à l'extérieur 15 mm, à l'intérieur 10 mm.

Conditionnement

Conditionnement : Le crépi de soubassement léger weber ip 14 L est livré en silo et en sacs de 30 kg, en papier spécial résistant à l'humidité.

Stockage : En emballage d'origine, le matériau en sacs se conserve au moins 6 mois sans détérioration de qualité, dans des locaux secs et bien aérés.

Consommation / Rendement

Prévoir la consommation moyenne suivante:

- application 15 mm
- consommation pour 10 mm env. 12,5 kg/m² = 2,4 m²/sac
- 1 tonne de crépi de soubassement léger weber ip 14 L produit environ 800 l de mortier frais.
- En couche de 15 mm d'épaisseur, cela couvre env. 80 m².