weber ip 18 E SLK

maxit ip 18 E SLK

avantages du produit

- Convient particulièrement bien sur la brique rendue poreuse et le béton cellulaire (SIA 242/1)
- Mise en œuvre très aisée
- Très bonne résistance au fluage
- Très bonne prise régulière
- Pour l'application de carreaux céramiques muraux

L'enduit de fond chaux-ciment **weber ip 18 E SLK** est un mortier déshydraté hydrofuge à base de chaux, de ciment, de sables fractionnés, d'agrégats minéraux légers et d'additifs pour améliorer la mise en œuvre. L'enduit de fond chaux-ciment **weber ip 18 E SLK** se distingue par l'évolution optimale de sa résistance. Notamment en cas de supports différemment absorbants et en cas d'épaisseurs de couches très variables, la prise du **weber ip 18 E SLK** s'effectue très régulièrement.

Domaine d'application

L'enduit de fond chaux-ciment weber ip 18 E SLK s'emploie sur tous les supports courants, partout à l'intérieur et à l'extérieur. A enduire avec ip 14 L dans les locaux à fort taux d'humidité à l'intérieur et au niveau du soubassement à l'extérieur. Comme support pour les carreaux muraux en céramique et tous les types d'enduit de plafond courants.

Caractéristiques du produit

- Convient particulièrement bien sur la brique rendue poreuse et le béton cellulaire (SIA 242/1)
- Mise en œuvre très aisée
- Très bonne résistance au fluage
- Très bonne prise régulière
- Pour l'application de carreaux céramiques muraux

Fiche de données Sécurité

Fiche de données Sécurité weber ip 18 E SLK

Déclaration de Performance (DoP)

Déclaration de Performance (DoP) weber ip 18 E SLK

Mise en oeuvre

L'enduit de fond chaux-ciment weber ip 18 E SLK est applicable à la machine et convient à la mise en œuvre avec toutes les pompes mélangeuses courantes. Le rabotage peut s'effectuer déjà après env. 1,5–2 h. weber ip 18 E SLK peut de ce fait s'appliquer en couches jusqu'à 30 mm d'épaisseur, en une seule passe de projection.

La préparation de surface

Le support doit être sec, propre et exempt de poussière. Les résidus de produits de coffrage doivent être éliminés (essai d'imprégnation). Les joints verticaux des éléments de construction doivent être armés ou façonnés de manière adéquate. Le béton lisse ou faiblement absorbant doit être enduit de weber multi 280 au préalable. L'humidité résiduelle du béton doit être inférieure à 3%.

Informations générales

L'application ne doit pas se faire à des températures inférieures à +5 °C et supérieures à +30 °C. Durant et après toute application, le produit doit être protégé contre l'action des intempéries (soleil, vent, pluie et gel). Aucun additif étranger ne peut être ajouté au produit.

Cette fiche technique a pour but de vous conseiller. Aucune contrainte juridique ne pourra en découler. Notre garantie se limite à la qualité de la marchandise livrée. Sont applicables les normes SIA V 242/1 «Crépissages et travaux de plâtrerie», celles des fiches techniques ASEPP (Association suisse des entrepreneurs plâtriers peintres) et les règles générales de l'art de construire.

Remarques particulières

Epaisseur d'application minimale : à l'extérieur 15 mm (sur brique rendue poreuse et sur béton cellulaire = 18 mm,

application en deux couches humide sur humide). Ne pas utiliser au niveau du soubassement (weber ip 14 L est recommandé à cet effet). Epaisseur d'application minimale : à l'intérieur 10 mm.

Conditionnement

Conditionnement : L'enduit de fond chaux-ciment weber ip 18 E SLK est livré en silo et en sacs de 30 kg, en papier spécial résistant à l'humidité.

Stockage : En emballage d'origine, le matériau en sacs se conserve au moins 3 mois sans détérioration de qualité, dans des locaux secs et bien aérés.

Consommation / Rendement

Prévoir la consommation moyenne suivante :

- application extérieur 15 mm, intérieur 10 mm
- consommation pour 10 mm env. 10,7 kg/m² = 2,8 m²/sac
- 1 tonne d'enduit de fond chaux-ciment weber ip 18 E SLK produit environ 950 l de mortier frais.
- En couche de 10 mm d'épaisseur, cela couvre env. 95 m²