weber.tec 771

Oberflächenschutzsystem OS-B/OS-2 sowie OS-C/OS-4, Anstrichstoff mit karbonatisierungshemmender Wirkung

Produktvorteile

- als Anstrich für stark bewitterte Fassaden
- bei hoher Schlagregenbeanspruchung
- zum Schutz gegenüber Kohlendioxid und Schwefeldioxid
- hoch wasserabweisend
- wasserdampfdurchlässig
- schmutzabweisend und langlebig

Produkteigenschaften

- atmungsaktiv
- witterungsbeständig
- schmutzabweisend und langlebig
- hoch wasserabweisend
- wasserdampfdurchlässig

Anwendungsbereich

weber.tec 771 wird als Oberflächenschutzsystem OS-B/OS-2 sowie OS-C/OS4 eingesetzt, insbesondere auf Weber-Betonersatz. Ferner als Anstrich für stark bewitterte Fassaden; besonders bei hoher Schlagregenbeanspruchung und zum Schutz gegenüber aggressiven Atmosphärilien,wie Kohlendioxid und Schwefeldioxid. Als dauerhafter Anstrich für andere mineralische Untergründe.

Besondere Hinweise

Nicht mit anderen Baustoffen mischen.

Verpackungseinheiten

Kunststoffgebinde 15 l 24 Stück

Palette : 24 Stück

Lagerung : Bei trockener, frostfreier (nicht unter +10 °C) Lagerung im original verschlossenen Gebinde ist das Material min. 12 Monate lagerfähig.

Sicherheitsdatenblatt

Sicherheitsdatenblatt weber.tec 771

Prüfzeugnis

Prüfzeugnis weber.tec 771

Leistungserklärung

Leistungserklärung weber.tec 771

Untergrundvorbereitung

Tragfähig, sauber, trocken, schlämme-, öl-, fett- und staubfrei, sowie frei von allen als Trennmittel wirkenden Bestandteilen.

Reinigen der Beton- bzw. Putzflächen von Verschmutzungen, z. B. durch Sand-, Granulat-, Hochdruckwasserstrahlen etc., ist zu empfehlen. Die Haftzugfestikeit des Untergrundes muss mind. 1,5 N/mm2 betragen.

Verarbeitung

Anmischen:

Vor dem Verarbeiten gründlich aufrühren, mit geeignetem Rührwerkzeug.

Auftrag:

Oberflächenschutz auf Beton (Oberflächenschutzsystem OS-B /OS 2): weber.tec 770, 1 : 4 mit Wasser verdünnt, danach weber.tec 771, mindestens 2 Mal unverdünnt. Oberflächenschutz in Kombination mit PCC-Feinspachtel (Oberflächenschutzsystem OS-C bzw. OS-4): weber.tec 771 + 10 Masse-% Wasser,danach weber.tec 771 unverdünnt.

Allgemeine Hinweise

- Die Überstreichbarkeit von Altanstrichen ist im Einzelfall zu prüfen.
- Bei der Verwendung als Oberflächenschutzsystem OS-B/OS-2 bzw. OS-C/OS-4 sind die entsprechenden Ausführungsanweisungen zu beachten.
- Alle Eigenschaften beziehen sich auf eine Temperatur von + 23 ° C ohne Zugluft und eine relative Luftfeuchtigkeit von 50 %.
- Die Untergrundtemperatur muss mind. 3 °C über der Taupunktemperatur liegen.
- Bei farbigen Beschichtungen sind geringfügige Farbunterschiede, bedingt durch verschiedene Produktchargen unvermeidlich. Dies ist bei der Ausführung zu berücksichtigen.

Technische Angaben

weber.tec 771 ist ein Anstrichstoff auf Acrylatdispersionsbasis, OS-Produkt nach DIN EN 1504-2, entspricht den techn. Lieferbedingungen für Oberflächenschutzsyteme (TL-/TP-OS), in Verbindung mit weber.tec 770: OS2 nach DIN V 18026 bzw. OS B nach ZTV ING/Instandsetzungsrichtlinie, in Verbindung mit weber.rep R4 duo: OS 4 nach DIN V 18026 bzw. OS C nach ZTV ING/Instandsetzungs-Richtlinie .

Zusammensetzung: Acrylatdispersion

Farbe: ca. RAL 7023 (Betongrau)

Durchtrocknungszeit: ca. 6 h bei 23 ° C

Verbrauch / Ergiebigkeit

als Schutzanstrich bei 2 Aufträgen : ca. 0,3 l/m²

Stand: Januar 2018

Saint-Gobain Weber AG
Technoramastrasse 9
8404 Winterthur

Tel. 052 244 40 00 / Fax 052 244 40 41