

DoP-Nr.: 4015

Leistungserklärung

Gemäss Anhang III der Verordnung (EU) 305/2011 (Bauproduktenverordnung)

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	BauderPIR λ025-026-027/CS120/E/TR80
2.	Typen-, Chargen- oder Serien-Nr. zur Identifikation des Bauproduktes gemäss Artikel 11 Absatz 4	Siehe Produktetikett
3.	Vorgesehener Verwendungszweck	Wärmedämmstoffe für Gebäude
4.	Name, eingetragener Handelsname oder Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäss Artikel 11 Absatz 5	Paul Bauder GmbH & Co. KG, Korntaler Landstrasse 63, 70499 Stuttgart
5.	Ggf. Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäss Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist.	Nicht zutreffend
6.	System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäss Anhang V	System 3
7.	Name und Kennnummer der notifizierten Stelle und Beschreibung der Aufgaben Dritter nach Anhang V und Hinweis auf ausgestellte Leistungsbeständigkeitsbescheinigung, Konformitätsbescheinigung für die WPK, Prüf- bzw. Berechnungsberichte	Das notifizierte Prüflabor (FIW München, 0751) hat anhand einer Typprüfung den Produkttyp nach System 3 festgestellt.
8.	Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist	Nicht zutreffend

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Spezifikation
Brandverhalten	RtF Class E	EN 13501-1
Wärmedurchlasswiderstand	Siehe Tabelle 2. Für andere Dicken: Berechnung mit Formel: $R_D = \text{Nenndicke} / \lambda_D$ (abrunden auf 0,05 m ² *K/W)	EN 13165
Dicke/Wärmeleitfähigkeit	20 – 79 mm: $\lambda_D = 0,027 \text{ W/m}^*\text{K}$ 80 – 119 mm: $\lambda_D = 0,026 \text{ W/m}^*\text{K}$ 120 – 240 mm: $\lambda_D = 0,025 \text{ W/m}^*\text{K}$	
Dicke/Dickentoleranz	20 -240 mm / T2	
Druckspannung	CS(10\Y)120	
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	TR80	
Dimensionsstabilität unter definierten Temperatur und Feuchtebedingungen	DS(70,90)3 DS(-20,-)2	

Tabelle 2														
Wärmedurchlasswiderstand R_D [m ² *K/W]:														
Dicke [mm]	20	30	40	50	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240
R_D	0,7	1,1	1,45	1,85	2,2	3,05	3,85	4,8	5,6	6,4	7,2	8	8,8	9,6

Für alle anderen Merkmale nach EN 13165 gilt: NPD (keine Leistung festgelegt)

10. Die Leistung des Produktes gemäss der Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für diese Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäss Nummer 4.

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von:



Rainer Schmid
Geschäftsführer Paul Bauder AG

Küssnacht, 25.03.2015