

# Armierungsgitter Standard PLUS KA60



Rollen 50 m, breite 110 cm, 55 cm oder 36,5 cm

## Armierungsgitter-Gewebe

- † Für Trocken-Einbettmörtel
- † Qualität Aussenisolation
- † Flächengewicht ca. 200 g/m<sup>2</sup>
- † Weiss-bordeauxrot mit schwarzem Logo Aufdruck
- † Maschenweite ca. 7 x 7 mm
- † Alkalibeständig
- † Dimensionsstabil
- † Schiebfest
- † Imprägniert

## ANWENDUNGSBEREICH

MARMORAN Standard PLUS KA60 wird als Gewebeeinlage bei alle verputzten Aussenwärmedämmsystemen eingesetzt.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Rollenbreiten: cm 110, 55 und 36,5
- Skala als Schneidhilfe
- Kennzeichnung des Überlappungsbereiches 10 cm
- Imprägniert
- Dimensionsstabil
- Flächengewicht ca. 200 g/m<sup>2</sup>

## WISSENSWERTES VOR APPLIKATION

Der Untergrund muss trocken sowie frei von Staub und Schmutz sein.

## VERBRAUCH/ERGIEBIGKEIT

Bei 10 cm Überlappung, Rollenbreite 110 cm: ca. 1,00 m/m<sup>2</sup>

## UNTERGRUNDVORBEREITUNG

- Vor der Applikation von MARMORAN Standard PLUS KA60 muss man die Wärmedämmplatten vor dem Einbetten noch überarbeiten. Überzähne verursachen grosse Spannungsdifferenzen innerhalb der Einbettungsmasse auf kleinstem Raum. Normalerweise werden nur die Plattenstösse plangeschliffen. Sind die Dämmplatten längere Zeit der Sonneinstrahlung ausgesetzt, muss die ganze Fassade kurz vor den Einbettungsarbeiten komplett überschliffen werden. Anschliessend muss die Fassade gereinigt werden, damit keine Schleifresten (Staub) zurückbleiben.

## VERARBEITUNG

- Das Armierungsgittergewebe muss im äusseren Drittel der Beschichtung liegen. Es darf weder auf der Platte liegen, noch über dem Einbettmörtel sichtbar sein. Bei speziellen Systemen wie CERAMO oder mineralischen Deckbeschichtungen, dunklen Farbtönen usw, kann eine doppelte Gewebeeinbettung nötig sein. Die seitliche Überlappung der Armierungsgitterbahnen hat mindestens 10 cm zu betragen und das Gewebe muss mindestens 15 - 20 cm um Ecken und Kanten gezogen werden. Dies gilt auch für Leibungen, die bei der Gebäudesanierung ohne Wärmedämmschicht ausgeführt werden.

## EINSCHRÄNKUNGEN / VORSICHT GEBOTEN

- Die seitliche Überlappung der Armierungsgitterbah-

- nen hat mindestens 10 cm zu betragen
- Das Gewebe muss mindestens 15 bis 20 cm um Ecken und Kanten gezogen werden. Dies gilt auch für Leibungen.
  - Die diagonale Verstärkungen zur Verhinderung von nachträglichen Rissbildungen im Fenster- und Türsturzbereich sowie im Fensterbrüstungsbereich sind in den kritischen Flächenübergangsbereichen zusätzliche Armierungsgittergewebestreifen, ca. 30 x 40 cm, diagonal einzulegen.

#### **LAGERUNGSVORSCHRIFTEN**

Trocken und frostfrei lagern. Um die Produktqualität beizubehalten, fern von Hitze und direkter Sonneneinstrahlung lagern.

#### **BESONDERE HINWEISE**

Bei direkter Sonneneinstrahlung, starkem oder trockenem Wind, so wie Frostgefahr, dürfen keine Einbetonungsarbeiten durchgeführt werden. Auch nach der Applikation, bis zum vollständigen Abbinden, sollten die vorgenannten klimatischen Bedingungen nicht eintreten, ohne dass die Fassade entsprechend geschützt ist.

Eigenschaft	Wert
ø Maschenweite	7 x 7 mm
Farbe	Weiss-bordeauxrot

Einschlägige Normen, Merkblätter und Verarbeitungsanweisungen der jeweiligen Fachverbände und möglicher weiterer Baustofflieferanten sowie die weber Broschüren/Anwendungstabellen sind zu beachten. Sicherheitshinweis: Sicherheitsdatenblatt beachten. Gewährleistungshinweis: Die Saint-Gobain Weber AG übernimmt im Rahmen der allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen Gewähr für einwandfreie Qualität ihrer Produkte. Da die Verarbeitungsbedingungen sehr unterschiedlich sind, müssen obige Empfehlungen als allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftenzusicherungen betrachtet werden.

**Helpdesk:** T: +41 44 947 88 55, Saint-Gobain Weber AG, Industriestrasse 10, CH-8604 Volketswil ZH



[www.ch.weber](http://www.ch.weber)  
[www.weber24.ch](http://www.weber24.ch)

Stand vom: 11.11.2019  
 PR00034158

