



**einfacher
betonieren**



**we
care**

weber jet
Spritzbeton

Bestellungen

T. +41 (0)44 947 88 00/F. +41 (0)44 947 88 66
bestellung@weber-marmoran.ch

weber
SAINT-GOBAIN



| Produkt | | weber jet 04 | weber jet 04 S | weber jet 08 BG |
|---------------------------------|----------------------|---|--|--|
| Produktbeschreibung | | Normal abbindender Spritzbeton | Frosttausalzbeständiger, beschleunigter Spritzbeton | Beschleunigter Spritzbeton |
| Anwendungsbereich | | Spritzbetonarbeiten im Trockenspritzverfahren mit Oberflächenbearbeitung; strukturelle Instandsetzungen im Hoch- und Tiefbau | Spritzbetonarbeiten im Trockenspritzverfahren ohne Oberflächenbearbeitung (spritzrohe Oberfläche); Stollen-/Tunnelauskleidungen, Nagelwände, Felssicherungen, Verstärkungen und strukturelle Instandsetzungen | Spritzbetonarbeiten im Trockenspritzverfahren; speziell für Baugruben- und Hangsicherungen sowie Nagelwände |
| Grösstkorn | [mm] | 4 | 4 | 8 |
| Spritzbetonklasse (SIA 198) | | SC1/6/7 | SC 2/3/4/6/7 | SC 2/3/4/6 |
| Druckfestigkeitsklasse | | C40/50 | C40/50 | C30/37 |
| Frühfestigkeitsklasse | | – | J2 | J2 |
| Biegezugfestigkeit | [N/mm ²] | ca. 6–7 | ca. 6–7 | ca. 6 |
| E-Modul | [N/mm ²] | ca. 27000 | ca. 26000 | ca. 28000 |
| Arbeitsvermögen W ₂₅ | [J] | – | – | – |
| Frost-Tausalz-Beständigkeit | | ja | ja | n. g.** |
| Ergiebigkeit | [l/t] | ca. 500 | ca. 520 | ca. 500 |
| Lieferform | Lose-ware | Dragon-Silo Hochbein-Silo D150 | Dragon-Silo Hochbein-Silo D150 | Dragon-Silo Hochbein-Silo D150 |
| | Sack-ware | auf Anfrage* | auf Anfrage* | auf Anfrage* |

| weber jet 08 BG- | | weber jet 08 S | weber Böschungsmörtel BM 666 |
|--|------|--|--|
| SF15 | SF24 | | |
| Beschleunigter Spritzbeton mit 15 kg/t bzw. 24 kg/t Stahlfasern | | Frosttausalzbeständiger, beschleunigter Spritzbeton | Normal abbindender Nassspritzmörtel |
| Spritzbetonarbeiten im Trockenspritzverfahren mit erhöhten Anforderungen an das Arbeitsvermögen des Spritzbetons; für Baugruben- und Hangsicherungen sowie Spritzbetonarbeiten mit erhöhten Anforderungen | | Spritzbetonarbeiten im Trockenspritzverfahren ohne Oberflächenbearbeitung (spritzrohe Oberfläche); Stollen-/Tunnelauskleidungen, Nagelwände, Felssicherungen, Verstärkungen und strukturelle Instandsetzungen | Stabilisierung und Sicherung von Böschungen, Baugruben und Lockergestein; Schutzmörtel z. B für Abdichtungsfolien |
| 8 | | 8 | 2,5 |
| SC 2/3/4/6 | | SC 2/3/4/6/7 | – |
| C30/37 | | C40/50 | C30/37 |
| J2 | | J2 | – |
| ca. 6 | | ca. 6–7 | ca. 7 |
| – | – | ca. 26000 | ca. 20000–25000 |
| 790 | 840 | – | – |
| n. g.** | | ja | n. g.** |
| ca. 500 | | ca. 520 | ca. 600 |
| Dragon-Silo Hochbein-Silo D150 | | Dragon-Silo Hochbein-Silo D150 | SMP |
| – | | auf Anfrage* | – |

weber jet

- Flexibel produzierbar
- Lieferbar im Dragon-Silo mit Spritzeinrichtung
- Geringe Spritznebelbildung
- Minimaler Rückprall
- Überall einsetzbar

Ihre Vorteile

- Kleine und grosse Etappen
- Mehr Zeit für andere Arbeiten
- Erhöhter Gesundheitsschutz
- Minimaler Materialverlust
- Betonieren an jedem Ort

Objektbezogen können wir Spritzbeton für Sie mit folgenden Zusätzen produzieren:

- Microsilica
- Sulfatbeständiger Zement
- Kunststoff-Fasern (0,4 kg/t)
- Extremer Beschleuniger

** n. g. = nicht geprüft

* Sackware auf Anfrage; Mindestabnahmemenge ca. 3 t – abhängig von Grösse der Produktionscharge; Lieferzeit ca. 5 Werktage

Die diversen Zusätze sind beliebig kombinierbar (exkl. Kombination HS-Ex). Alle eingesetzten Beschleuniger sind alkalifrei. Spritzbeton kann grundsätzlich nur in ganzen Produktionschargen geliefert werden (ca. 3 t, 6 t, 9 t usw.). Lieferungen von Spritzbeton im Dragon-Silo erfolgen ab einem Baustellenverbrauch von >30 t.

Saint-Gobain Weber AG
Industriestrasse 10
CH-8604 Volketswil
T. +41 (0)44 947 88 00
F. +41 (0)44 947 88 66

Saint-Gobain Weber SA
Rte de Renens 1b
CH-1030 Bussigny
T. +41 (0)21 637 00 80
F. +41 (0)21 637 00 88

www.ch.weber

