

KBS Glasgitter



Glasgittergewebe

- † 40 x 40 mm
- † gegen frühe Rissbildung in Zementestrichen

ANWENDUNGSBEREICH

KBS Glasgitter wird in zementgebundenen Estrichen zur Verminderung früher Rissbildung eingesetzt.

WISSENSWERTES VOR APPLIKATION

- Vor Verarbeitung erforderlichen Bedarf abschätzen.
- Im Zweifelsfall bezüglich Verarbeitung, Untergrund oder konstruktiver Besonderheiten bitte Beratung anfordern.

MATERIAL

- Rollenmass: 50 x 1,00 m
- Rollengewicht: 7 kg/ Ro

FESTIGKEIT

- Kette: 1450 N/5 cm
- Schuss: 1350 N/5 cm

VERARBEITUNG

Nachdem ca. ein Drittel der Estrichhöhe vorgelegt ist, wird das Glasgitter auf den frischen Mörtel aufgelegt und zeitnah mit der restlichen Estrichdicke überdeckt. Zuschnitte lassen sich leicht mit einer handelsüblichen Schere oder einem Messer ausführen. Dank des geringen Gewichtes und der kompakten Lieferform können Beschädigungen von z.B. Wänden oder Türen, im Gegensatz zu Drahtnetzen, zuverlässig vermieden werden.

EINSCHRÄNKUNGEN / VORSICHT GEBOTEN

Es ist auf eine ausreichende Verdichtung zu achten!

LAGERUNGSVORSCHRIFTEN

Kühl und trocken in stehender Position lagern.

MIN. LAGERSTABILITÄT

60 months

BESONDERE HINWEISE

Das Gewebe besteht aus Glas und ist dementsprechend nicht alkalibeständig. Dies bedeutet, dass sich das Gewebe mit der Zeit zersetzt und nicht mehr vorhanden ist.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Einschlägige Normen, Merkblätter und Verarbeitungsanweisungen der jeweiligen Fachverbände und möglicher weiterer Baustofflieferanten sind zu beachten. Sicherheitshinweis: Sicherheitsdatenblatt beachten. Gewährleistungshinweis: Die Saint-Gobain Weber AG übernimmt im Rahmen der allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen Gewähr für einwandfreie Qualität ihrer Produkte. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Helpdesk: T: +41 56 463 68 68, KBS AG, Industriestrasse 16, CH-5106 Veltheim AG



www.ch.weber
www.weber24.ch

Stand vom: 26.03.2020
PR00044632

