MARMORAN COLORA 1230 ecotec

NEU

Farbe für UWE, Algizidfrei

- Ökologische Siliconharz-Fassadenfarbe
- Wasserabweisend
- Sehr hohe Wasserdampfdurchlässigkeit
- Für mineralische und organische Untergründe
- Hohe Wetterbeständigkeit

ANWENDUNGSBEREICH

MARMORAN COLORA 1230 ecotec kann auf allen tragfähigen, sauberen und trockenen Untergründe appliziert werden. MARMORAN COLORA 1230 ecotec ist eine ökologische Siliconharz-Fassadenfarbe mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit und eignet sich daher für mineralische und organische Untergründe.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

MARMORAN COLORA 1230 ecotec wird in Streichkonsistenz geliefert.

WISSENSWERTES VOR APPLIKATION

Vor dem Anstrich von MARMORAN COLORA 1230 ecotec Farbe muss der Untergrund tragfähig, trocken und frei von Schmutz und Staub sein. Lose Teile sind mit einer Bürste zu entfernen. Bei einer Nassreinigung ist der Untergrund wieder trocknen zu lassen. Mürbe und sandende Untergründe sind mit MARMORAN Tiefgrund zu behandeln. Von Algen und Pilzen befallene Untergründe sind vorher mit MARMORAN Fassadenschutz-Imprägnierung G840 zu behandeln. MARMORAN COLORA 1230 ecotec kann mit allen üblichen Verarbeitungsgeräten appliziert werden. Bei Airless-Spritzen ist ein vorheriges Sieben der Farbe zu empfehlen. Eingetrocknete MARMORAN COLORA 1230 ecotec Farbe kann mit Nitroverdünner entfernt werden. Bauteile können nicht mit Nitroverdünner gereinigt werden. Sie sind deshalb vorgängig gut abzudecken.

VERBRAUCH/ERGIEBIGKEIT

Für wenig saugende Flächen:	0,200 - 0,400 kg/m²
Für stark saugende oder grob strukturierte Flächen:	0,400 - 0,600 kg/m²

VERARBEITUNG

MARMORAN COLORA 1230 ecotec ökologische Siliconharz-Fassadenfarbe kann mit allen üblichen Verarbeitungsgeräten appliziert werden. Bei Airless-Spritzen ist ein vorheriges sieben der Farbe zu empfehlen.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Vor dem Anstrich sind die Flächen gut zu reinigen. Lose stellen sind mit der Bürste zu entfernen. Bei Nassreinigung ist der Untergrund wieder durchtrocknen zu lassen. Mürbe und sandende Untergründe sind vorher mit MARMORAN Tiefgrund zu behandeln.

weber SAINT-GOBAIN

VERPACKUNGSEINHEITEN

Kessel zu 10 kg und 20 kg. MARMORAN COLORA 1230 ecotec ökologische Siliconharz-Fassadenfarbe muss Frostsicher und vor Hitze geschützt gelagert werden. Anbruchgebinde sind gut zu verschliessen. Im ungeöffneten Originalgebinde ist MARMORAN COLORA Dispersionsfarbe aussen 12 Monate lagerfähig.

EINSCHRÄNKUNGEN / VORSICHT GEBOTEN

Die Verarbeitung darf nicht bei Temperaturen unter 5°C und über 30°C erfolgen. Während und nach allen Applikationen müssen die Produkte vor Witterungseinflüssen geschützt werden. Vor dem Anstrich von MARMORAN COLORA 1230 ecotec Farbe muss der Untergrund tragfähig, trocken und frei von Schmutz und Staub sein. Werkzeuge, Geräte und Hände müssen sofort nach dem Arbeitsende mit Wasser gereinigt werden.

BESONDERE HINWEISE

MARMORAN COLORA 1230 ecotec ökologische Siliconharz-Fassadenfarbe erhältlich in naturweiss und in nahezu allen Farbtönen der MARMORAN-Farbmusterkollektion. TSR-Farbtöne sind ausschliesslich in unseren cooltec-Qualitäten möglich.

Lösungsmittel: lösungsmittelfrei

Eigenschaft	Wert
ø Dichte	1.4-1.6 kg/l
Farbtonbeständigkeit nach BFS	B
Wasserdurchlässigkeitsklasse W	W3 – niedrig,≤ 0.1 kg/(m² · h0.5)
Wasserdampfdurchlässigkeit nach sd-Wert	V1