FICHE TECHNIQUE

weber.rep 762

Bouche-pores

seau de 10 kg

Avantages du produit
- Mise en service après 40 minutes env.
- Excellente adhérence au béton
- Modifié en polymères

Couleur
- Blanc-gris

Champ d'application
- Ragréage de réparation et d'égalisation sur les surfaces de béton et de béton apparent
- Pour combler les pores et les nids de gravier
- Intérieur et extérieur

Caractéristiques du produit
- Mise en service après 40 minutes env.
- Excellente adhérence au béton
- Modifié en polymères
- Exempt de chlorures

Consommation

Par mm d'épaisseur de couche et m^2	env. 1.8 kg

weber
SAINT-GOBAIN

Préparation du support

Le support doit être propre, suffisamment porteur, absorbant et avoir une bonne adhérence. Il doit être exempt d'agent de décoffrage ou de pâte de ciment non adhérente. Il doit toujours être pré-mouillé.

Mise en œuvre

Mélange : Verser l'eau dans le récipient, puis ajouter la poudre en continu tout en remuant. Si l'on fait l'inverse, la prise début trop rapidement. Dès qu'un mortier homogène et sans grumeaux est obtenu, cesser de mélanger, sinon la prise serait perturbée et le mortier serait inutilisable. Limiter la quantité de mortier à gâcher de manière à pouvoir utiliser le mélange pendant la durée d'utilisation pratique indiquée. La chaleur accélère la prise, le froid la retarde. Ne pas ajouter d'eau à un mortier déjà tiré. Cela peut conduire à la formation de fissures.
Pour les défauts supérieurs à 0,1 dm^3, mélanger le **weber.rep 762** avec du sable de quartz 0/4 dans un rapport de 2 : 1 parts en volume.

Application : Appliquer le mortier à l'aide d'une truelle, d'une taloche ou d'une planches garnie d'une éponge rigide ou revêtue de caoutchouc mousse sur le support préparé.

Traitement de cure

Protéger le mortier contre un séchage trop rapide. Éviter l'exposition à une forte chaleur et aux courants d'air.

Restrictions / attention requise

Ne convient pas pour les applications de grande étendue.
Ne pas mélager avec d'autres produits.
Réaction fortement alcaline avec l'eau. Protéger la peau et les yeux.

Instructions pour le stockage

Au sec dans son emballage d'origine non ouvert

Stabilité au stockage min.

9 months

Instructions spéciales

Les données techniques se réfèrent à une température de +20 °C sans courant d'air et à une humidité relative de 70 %.

Propriété	Valeur
ø Durée pratique d'utilisation	25 min
Résistance à la compression min. après 28 d	30 N/mm^2
Résistance à la traction par flexion min. après 28 d	5 N/mm^2
Épaisseur de couche max.	5 mm
Température de mise en œuvre max. (air, support, matériel)	30 °C

Propriété	Valeur
Température de mise en œuvre min. (air, support, matériel)	5 °C

Les normes, les fiches techniques et les instructions de traitement des associations professionnelles respectives et des éventuels autres fournisseurs de matériaux de construction ainsi que les brochures/tableaux d'application weber doivent être respectés. Conseils de sécurité : Respectez la fiche de données de sécurité. Avis de garantie : Saint-Gobain Weber AG garantit la parfaite qualité de ses produits dans le cadre des conditions générales de vente et de livraison. Les conditions de traitement étant très variables, les recommandations ci-dessus doivent être considérées comme des informations générales sans aucune garantie de propriétés.

T: +41 44 947 88 00, Saint-Gobain Weber SA, Industriestrasse 10, CH-8604 Volketswil ZH