weber.tec 770

Kanister à 2 l

Hydrophobierung

- Hohe Eindringtiefe
- Für viele mineralische Untergründe
- Lösemittelfrei

ANWENDUNGSBEREICH

- Oberflächenschutz von Beton
- Hydrophierung mineralischer Untergründe

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Hohe Eindringtiefe
- Für viele mineralische Untergründe
- Lösemittelfrei

VERBRAUCH/ERGIEBIGKEIT

Konzentrat: ca. 0.03 - 0.06 l/m²

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss oberflächig trocken, sauber und tragfähig sein. Er darf nicht gefroren sein. Die Untergrundtemperatur muss mind. 3° C über der Taupunktemperatur liegen.

VERARBEITUNG

Mischen: 1 Vol.-Teil **weber.tec 770** mit 4 Vol.-Teilen Wasser verdünnen.

Verarbeitung: Bei Applikation von mehreren Arbeitsgängen erfolgt die Verarbeitung nass-in-nass. Der Auftrag kann mittels Rolle, Deckenbürste oder Spritzgerät erfolgen.

weber.tec. 770 kann bei 23 °C nach ca. 24 Stunden mit anderen Produkten überarbeitet werden.

EINSCHRÄNKUNGEN / VORSICHT GEBOTEN

Nicht mit anderen Produkten mischen.

LAGERUNGSVORSCHRIFTEN

Frostfrei und nicht unter +10 °C im ungeöffneten Original-Gebinde

MIN. LAGERSTABILITÄT

24 months

BESONDERE HINWEISE

Die technischen Angaben beziehen sich auf eine Temperatur von +23 °C ohne Zugluft und eine relative Luftfeuchtigkeit von 50 %.

Eigenschaft	Wert
Mischverhältnis	**weber.tec 770** : Wasser = 1 : 4 Vol.-Teile
ø Dichte	0.91 kg/l
Min. Verarbeitungstemperatur (Luft, Untergrund, Material)	5 °C
Max. Verarbeitungstemperatur (Luft, Untergrund, Material)	40 °C

Einschlägige Normen, Merkblätter und Verarbeitungsanweisungen der jeweiligen Fachverbände und möglicher weiterer Baustofflieferanten sowie die weber Broschüren/Anwendungstabellen sind zu beachten. Sicherheitshinweis: Sicherheitsdatenblatt beachten. Gewährleistungshinweis: Die Saint-Gobain Weber AG übernimmt im Rahmen der allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen Gewähr für einwandfreie Qualität ihrer Produkte. Da die Verarbeitungsbedingungen sehr unterschiedlich sind, müssen obige Empfehlungen als allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftenzusicherungen betrachtet werden.

Helpdesk : P: +41 44 947 88 00, Saint-Gobain Weber AG, Industriestrasse 10, CH-8604 Volketswil ZH