weber.xerm 843

Sac de 18 kg

Mortier-colle rapide et hautement déformable
C2 FTE S2

- Excellent rendement
- À prise rapide
- Fort pouvoir adhésif, même sur les supports critiques

Couleur

+ Blanc

CHAMP D'APPLICATION

- Intérieur
- Sol et mur
- Pose de revêtements céramiques (faïence, grès, grès fin), mosaïque de verre et panneaux en mousse rigide
- Sur béton, béton léger, crépi, chapes à base de ciment ou anhydrites, plaques de plâtre à faces cartonnées ainsi que de chapes chauffantes par méthode de lit de pose mince
- Revêtement direct des jeunes chapes en ciment (âge de la chape de 3 à 7 jours)
- Collage de **weber.sys 832** sur planchers en bois, béton et chape ainsi que la pose ultérieure de revêtements céramiques
- En combinaison avec **weber.sys 832** également sur des supports critiques tels que les dalles d'asphalte, les carreaux céramiques, les panneaux d'aggloméré ou les planchers en bois

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Excellent rendement
- À prise rapide
- Fort pouvoir adhésif, même sur les supports critiques
- Hautement déformable
- Praticable après 4 heures env.
- À jointoyer après 12 heures env.
- C2 FTE S2 selon EN 12004-1

CE QU'IL FAUT SAVOIR AVANT L'APPLICATION

Ne pas travailler par temps chaud ou au courant d'air. Lors de la pose de revêtements sensibles, effectuer au préalable des essais de collage. Ne pas poser de carreaux qui sont humides, détrempés ou trop froids.

CONSOMMATION

Par mm d'épaisseur de couche et m²	env. 0.55 kg

PRÉPARATION DU SUPPORT

Le support doit être suffisamment ferme, portant, propre, sec, indéformable et exempts de particules altérant l'adhérence. Les supports en béton doivent être exempts de laitance de ciment. Les résidus d'huile, de graisse, de cire et de produits d'entretien doivent être intégralement éliminés. Les supports en asphalte coulé anciens ou salis doivent être préparés mécaniquement. Les couches d'asphalte coulé propres et suffisamment sablées peuvent être travaillées sans couche primaire. Sinon préparer les couches d'asphalte coulé avec **weber haft rapid**. Eliminer mécaniquement les enduis friables ainsi que les laques et les peintures en dispersion qui adhèrent. Les surfaces de chapes au sulfate de calcium doivent être meulées, puis nettoyées avec un aspirateur industriel, puis préparées avec une couche de **weber grund rapid** (1 : 1 dilué avec de l'eau). Préparer les supports absorbants avec **weber grund rapid** et les supports non absorbants et lisses (intérieurs) avec **weber haft rapid**. Planchers et bois aggloméré: appliquer le primaire époxy **weber.prim 807** à refus avec **weber.sys Hartquarzmaterial** (0.7 - 1.2 mm). Planchers: Consolider la surface, boucher les joints entre les éléments avec un mastic acrylique. La préparation nécessaire du support doit être adaptée aux conditions spécifiques du chantier.

MISE EN ŒUVRE

Gâcher le mortier-colle avec la quantité d'eau propre indiquée à l'aide d'un malaxeur approprié jusqu'à obtention d'un mélange homogène et sans grumeaux. Laisser reposer 3 minutes env. et brasser à nouveau. Appliquer une surface de contact sur le support. Après avoir appliqué une couche de colle avec une spatule dentée appropriée, poser professionnellement des carreaux secs, indéformables et exempts de toute substance réduisant l'adhérence (p. ex. poussière, graisse, etc.). Utiliser le mortier-colle durant la durée pratique d'utilisation indiquée. Ne plus appliquer le matériau qui a déjà commencé sa prise. Nettoyer les outils immédiatement après leur utilisation avec de l'eau.

TRAITEMENT DE CURE

Protéger le revêtement collé de l'humidité et du gel pendant au moins 3 jours.

RESTRICTIONS / ATTENTION REQUISE

Ne convient pas à une utilisation en extérieur ou dans des zones humides permanentes. Les supports en métal ou en bois ne doivent pas être recouverts sans une préparation appropriée (p. ex. un couche de désolidarisation).

INSTRUCTIONS POUR LE STOCKAGE

Au sec dans son emballage d'origine non ouvert

STABILITÉ AU STOCKAGE MIN.

9 months

INSTRUCTIONS SPÉCIALES

Les propriétés techniques, telles que le temps de mise en œuvre, praticabilité etc., se réfèrent à une température de +23 °C sans courant d'air et une humidité de l'air relative de 50 %. Des températures plus élevées et une humidité de l'air plus faible accélèrent le processus de réaction et inversement.

Il faut respecter, entre autres, les normes SIA 244, SIA 246 et SIA 248 pour la mise en œuvre.

Propriété	Valeur
ø Ajout d'eau	6.3 l / sac de 18 kg
Durée pratique d'utilisation max.	60 min
Temps ouvert max.	30 min
Practicable après env.	4 hour(s)
A jointoyer après env.	12 hour(s)

Propriété	Valeur
Entièrement chargeable après env.	3 days
Épaisseur de couche de colle max. sur des supports à base de ciment	6 mm
Épaisseur de couche de colle max. sur des supports à base de plâtre	6 mm
Classification CE	C2 FTE S2 selon EN 12004-1
Température de mise en œuvre min. (air, support, matériel)	5 °C
Température de mise en œuvre max. (air, support, matériel)	25 °C

Les normes, les fiches techniques et les instructions de traitement des associations professionnelles respectives et des éventuels autres fournisseurs de matériaux de construction ainsi que les brochures/tableaux d'application weber doivent être respectés. Conseils de sécurité : Respectez la fiche de données de sécurité. Avis de garantie : Saint-Gobain Weber AG garantit la parfaite qualité de ses produits dans le cadre des conditions générales de vente et de livraison. Les conditions de traitement étant très variables, les recommandations ci-dessus doivent être considérées comme des informations générales sans aucune garantie de propriétés.

Helpdesk : T: +41 52 244 40 00, Saint-Gobain Weber SA, Technoramastrasse 9, CH-8404 Winterthur ZH