

FICHE TECHNIQUE



bidon de 10 kg

Avantages du produit

- À séchage rapide
- Recouvrable de céramique après 30 minutes environ
- Application très facile à la brosse ou au rouleau

Couleur

- Transparent

weber grund rapid

Couche de fond à haute pénétration

Champ d'application

- Couche de fond rapide pour mortiers d'égalisation, crépis et mortiers-colles
- Pur sur : plâtre, plaques de plâtre cartonnées, béton cellulaire, crépis de fond
Dilué 1 : 1 à l'eau sur : crépis de fond fortement absorbants, chape de ciment, béton, briques en terre cuite et en silico-calcaire, chape à base de sulfate de calcium
- Intérieur et l'extérieur

Caractéristiques du produit

- Séchage rapide
- Recouvrable de céramique après 30 min environ
- Bouche les pores et lie la poussière
- Pour consolider et hydrofuger les supports friables
- Évite les remontées d'air du support
- Dilué 1:1 à l'eau sur les chapes à base de sulfate de calcium, recouvrable de céramique après 2 heures environ
- Application très facile à la brosse ou au rouleau
- Prêt à l'emploi
- Sans solvant
- EMICODE EC1 PLUS (à très faible émission)
- eco2 (bien approprié pour Minergie-ECO, correspond à la 2ème priorité des ecoCFC/ecoDevis)

Consommation

Selon la structure du support

env. 100 - 150 g/m²

Préparation du support

Le support doit être indéformable, porteur, exempt de graisse, propre et sec. Enlever complètement toutes les substances qui nuisent à l'adhérence et aspirer soigneusement. Les résidus de colle solubles dans l'eau ou contenant des solvants doivent être impérativement éliminés.

Mise en œuvre

Remuer avant l'utilisation. Appliquer une couche fine et régulière à la brosse, au rouleau ou similaire. Eviter les surépaisseurs. Nettoyer immédiatement les outils à l'eau après utilisation.

Instructions pour le stockage

À l'abri du gel dans son emballage d'origine non ouvert

Stabilité au stockage min.

12 months

Instructions spéciales

Les indications techniques relatives aux durées pratiques d'utilisation, à la praticabilité etc. se rapportent à des conditions climatiques de +23 °C et 50 % d'humidité relative. La matière sale restante ne peut être reversée dans l'emballage.

Propriété	Valeur
Prêt au montage après env.	30 min
Ø Masse volumique	1.02 kg/l
Couleur	transparent
Température de mise en œuvre min. (air, support, matériel)	5 °C
Température de mise en œuvre max. (air, support, matériel)	25 °C

Les normes, les fiches techniques et les instructions de traitement des associations professionnelles respectives et des éventuels autres fournisseurs de matériaux de construction ainsi que les brochures/tableaux d'application weber doivent être respectés. Conseils de sécurité : Respectez la fiche de données de sécurité. Avis de garantie : Saint-Gobain Weber AG garantit la parfaite qualité de ses produits dans le cadre des conditions générales de vente et de livraison. Les conditions de traitement étant très variables, les recommandations ci-dessus doivent être considérées comme des informations générales sans aucune garantie de propriétés.

T: +41 52 244 40 00, Saint-Gobain Weber SA, Technoramstrasse 9, CH-8404 Winterthur ZH

i