PRODUKTDATENBLATT

weber.prim 804

Schnelle Grundierung und Haftbrücke

Eimer à 5 kg

Produktvorteile
- Schnell trocknend
- Belegereif mit Keramik nach ca. 60 Minuten
- Schafft eine griffige Oberfläche

Farbe
- Weiss

Anwendungsbereich
- Haftbrücke für Nivelliermassen und einfache Absperrung feuchtigkeitsempfindlicher Untergründe
- Für saugende und nicht saugende Untergründe
- Innen und aussen
- Boden und Wand
- Optimal zur Verlegung von grossformatigen Platten
- Für nahezu alle Untergründe: Alte Fliesen, Beton, Zement- und Calciumsulfatestrich, Zement- und Kalkzementputz, Gipsputz, Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten, Porenbeton sowie auf glattem, schlecht abgesandetem Gussasphaltestrich, der zur Aufnahme von Klebemörteln für Platten vorgesehen ist
- Zur Vorbehandlung von Heiz- und Dünnestrichen bei nachfolgender Platten- oder Natursteinverlegung

Produkteigenschaften
- Schnell trocknend
- Belegereif mit Keramik nach ca. 60 Minuten
- Schafft eine griffige Oberfläche
- Hohe Ergiebigkeit
- Gebrauchsfertig
- Alkalibeständig
- Hohe Haftzugfestigkeit auf glatten Untergründen
- Sehr leicht roll- und streichbar
- EMICODE EC1 PLUS (sehr emissionsarm)

Wissenswertes vor Applikation
Für die Verlegung von grossformatigen Platten auf Calciumsulfatestrichen ist **weber 2000 flor-rapid** einzusetzen.

Verbrauch/Ergiebigkeit
Je nach Untergrundbeschaffenheit	ca. 150 - 200 g/m²

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss formstabil, tragfähig, fettfrei, sauber und trocken sein. Alle den Haftverbund störenden Stoffe vollständig entfernen und restlos absaugen. Wasserlösliche Belagskleberreste sind unbedingt zu entfernen. Oberflächen von Calciumsulfat-Fliessestrichen müssen vor der Anwendung angeschliffen und abgesaugt werden. Die Belegreife der Untergründe muss vor den Verlegearbeiten sichergestellt sein.

Verarbeitung

Vor Gebrauch gut aufrühren. Unverdünnt mit Pinsel, Bürste oder Lammfellrolle gleichmässig und vollsatt im Kreuzgang auftragen, Pfützenbildung vermeiden. Zur Sicherstellung einer optimalen Schutzwirkung bei feuchtigkeitsempfindlichen Untergründen ist nach Trocknung der ersten Schicht eine zweite Schicht aufzutragen. Mit den Folgearbeiten kann begonnen werden, nachdem das Material zu einem festen Film getrocknet ist (je nach Temperatur und Luftfeuchte nach ca. 1 Stunde). Die aufgebrachte Grundierung ist vor Verschmutzung und Feuchtigkeit zu schützen.
Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Einschränkungen / Vorsicht geboten

Die Grundierung ersetzt keine Verbundabdichtung. In Aussen- und Nassbereichen nur in Verbindung mit geeigneter Verbundabdichtung (z. B. **weber.tec Superflex D2**) einsetzen. Nicht im Dauerunterwasserbereich verwenden.

Lagerungsvorschriften

Frostfrei im ungeöffneten Original-Gebinde

Min. Lagerstabilität

12 months

Besondere Hinweise

Technische Angaben, wie z. B. Verarbeitungszeiten, Begehbarkeit etc., beziehen sich auf klimatische Bedingungen von +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit.

Eigenschaft	Wert
Belegereif nach ca.	60 min
ø Dichte	1.35 kg/l
Min. Verarbeitungstemperatur (Luft, Untergrund, Material)	5 °C
Max. Verarbeitungstemperatur (Luft, Untergrund, Material)	30 °C

Einschlägige Normen, Merkblätter und Verarbeitungsanweisungen der jeweiligen Fachverbände und möglicher weiterer Baustofflieferanten sowie die weber Broschüren/Anwendungstabellen sind zu beachten. Sicherheitshinweis: Sicherheitsdatenblatt beachten. Gewährleistungshinweis: Die Saint-Gobain Weber AG übernimmt im Rahmen der allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen Gewähr für einwandfreie Qualität ihrer Produkte. Da die Verarbeitungsbedingungen sehr unterschiedlich sind, müssen obige Empfehlungen als allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftenzusicherungen betrachtet werden.

T: +41 52 244 40 00, Saint-Gobain Weber AG, Technoramastrasse 9, CH-8404 Winterthur ZH