

FICHE TECHNIQUE



Sac de 25 kg

Avantages du produit

- À prise rapide, même par fraîches conditions d'application dès +5 °C
- Recouvrable de céramique après 3 heures environ, de mortiers de regréage après 5 heures environ
- Low dust = émission de poussières réduite

Couleur

- Gris

weber SM 110 roc

Pont d'adhérence rapide à base de ciment

Champ d'application

- Pont d'adhérence avant l'application de mortiers de regréage
- Intérieur et extérieur
- Particulièrement dans la rénovation sur supports critiques comme anciens revêtements céramiques, béton lisse (sans laitance), supports lisses et compacts à base de ciment, pierres naturelles et agglomérées
- Dans les espaces intérieurs secs, également sur les couches de peinture et les résidus de colle pour tapis résistantes aux alcalis et bien adhérents, l'asphalte coulé

Caractéristiques du produit

- À prise rapide, même par fraîches conditions d'application dès +5 °C
- Recouvrable de céramique après 3 heures environ, de mortiers de regréage après 5 heures environ
- Low dust = émission de poussières réduite
- Adhérence optimale sur supports lisses et critiques
- Facile à appliquer
- Résiste au gel-dégel après le durcissement
- EMICODE ECI PLUS (à très faible émission)

Consommation

Par mm d'épaisseur de couche et m²

env. 1.3 kg

Préparation du support

Le support doit être sans fissures, indéformable, porteur, exempt de graisse, propre et sec. Enlever complètement toutes les substances qui nuisent à l'adhérence et aspirer soigneusement. Pré-humidifier les supports très absorbants et les laisser sécher pour qu'ils soient humides au toucher.

Mise en œuvre

Gâcher le mortier avec la quantité d'eau propre indiquée jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux. Dans un délai d'environ 30 minutes, appliquer le mortier à l'aide d'une lisseuse ou d'une spatule dentelée sur une épaisseur d'au moins 2 mm sur toute la surface du support.

Restrictions / attention requise

Ne convient pas directement sur les supports en bois ou en métal.

Instructions pour le stockage

Au sec dans son emballage d'origine non ouvert

Stabilité au stockage min.

12 months

Instructions spéciales

Les indications techniques relatives aux durées pratiques d'utilisation, à la praticabilité etc. se rapportent à des conditions climatiques de +23 °C et 50 % d'humidité relative.

Propriété	Valeur
Ø Ajout d'eau	5 l / sac de 25 kg
Durée pratique d'utilisation max.	30 min
Prêt au montage après env.	3 hour(s)
Épaisseur de couche min.	2 mm
Température de mise en œuvre min. (air, support, matériel)	5 °C
Température de mise en œuvre max. (air, support, matériel)	25 °C



Les normes, les fiches techniques et les instructions de traitement des associations professionnelles respectives et des éventuels autres fournisseurs de matériaux de construction ainsi que les brochures/tableaux d'application weber doivent être respectés. Conseils de sécurité : Respectez la fiche de données de sécurité. Avis de garantie : Saint-Gobain Weber AG garantit la parfaite qualité de ses produits dans le cadre des conditions générales de vente et de livraison. Les conditions de traitement étant très variables, les recommandations ci-dessus doivent être considérées comme des informations générales sans aucune garantie de propriétés.

T: +41 52 244 40 00, Saint-Gobain Weber SA, Technoramastrasse 9, CH-8404 Winterthur ZH