

PRODUKTDATENBLATT



weber grund basic

Grundierung für saugende Untergründe

Anwendungsbereich

- Grundierung für nachfolgende Ausgleichs-, Putz- und Klebemörtel
- Auf saugenden Untergründen wie Grundputz, Gips, Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten, Porenbeton, Anhydrit/Magnesia-Estrich, Backstein, Kalksandstein
- Innen und aussen
- Boden und Wand

Produkteigenschaften

- Reduziert die Saugfähigkeit des Untergrundes
- Verfestigende Wirkung
- Gebrauchsfertig
- Lösemittelfrei
- Sehr leicht roll- und streichbar

Verbrauch/Ergiebigkeit

Je nach Untergrundbeschaffenheit

ca. 100 - 125 g/m²

Kanister à 25 kg

Produktvorteile

- Reduziert die Saugfähigkeit des Untergrundes
- Verfestigende Wirkung
- Gebrauchsfertig

Farbe

- Transparent

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss formstabil, tragfähig, fettfrei, sauber und trocken sein. Alle den Haftverbund störenden Stoffe vollständig entfernen und restlos absaugen. Wasserlösliche oder lösemittelhaltige Kleberreste sind unbedingt zu entfernen.

Verarbeitung

Vor Gebrauch aufrühren. Mit Roller, Pinsel o. ä. gleichmässig dünn auftragen. Pfützenbildung vermeiden. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Lagerungsvorschriften

Frostfrei im ungeöffneten Original-Gebinde

Min. Lagerstabilität

12 months

Besondere Hinweise

Technische Angaben, wie z. B. Verarbeitungszeiten, Begehbarkeit etc., beziehen sich auf klimatische Bedingungen von +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit. Verunreinigtes Restmaterial darf nicht ins Original-Gebinde zurückgeschüttet werden.

Eigenschaft	Wert
Belegereif nach ca.	2 hour(s)
ø Dichte	1.02 kg/l
Min. Verarbeitungstemperatur (Luft, Untergrund, Material)	5 °C
Max. Verarbeitungstemperatur (Luft, Untergrund, Material)	25 °C

Einschlägige Normen, Merkblätter und Verarbeitungsanweisungen der jeweiligen Fachverbände und möglicher weiterer Baustofflieferanten sowie die weber Broschüren/Anwendungstabellen sind zu beachten. Sicherheitshinweis: Sicherheitsdatenblatt beachten. Gewährleistungshinweis: Die Saint-Gobain Weber AG übernimmt im Rahmen der allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen Gewähr für einwandfreie Qualität ihrer Produkte. Da die Verarbeitungsbedingungen sehr unterschiedlich sind, müssen obige Empfehlungen als allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftensicherungen betrachtet werden.

T: +41 52 244 40 00, Saint-Gobain Weber AG, Technoramastrasse 9, CH-8404 Winterthur ZH

i