Sacco da 25 kg

Vantaggi del prodotto
- Rivestibile con ceramica dopo circa 3 ore
- Low dust = sviluppo di polvere ridotto
- Indurimento rapido a ritiro ridotto, lavorazione della superficie già dopo 1 - 2 ore

Colore
- Grigio

SCHEDA TECNICA

weber SM 215 pront

Malta rasante rapida CS IV

Campo di applicazione
- Per interni ed esterni
- Compensazione di irregolarità fino a 20 mm in substrati minerali, ad es. massetto cementizio, calcestruzzo, muratura, intonaco di cemento ecc.
- Formazione di pendenze
- Riparazione di nidi di ghiaia e ripristino di angoli e bordi rotti

Caratteristiche del prodotto
- Rivestibile con ceramica dopo circa 3 ore
- Low dust = sviluppo di polvere ridotto
- Indurimento rapido a ritiro ridotto
- Lavorazione della superficie già dopo 1 - 2 ore
- Rivestibile con pietre naturali sensibili all'umidità dopo 3 giorni
- Applicazione di una impermeabilizzazione cementizia dopo 2 giorni
- EMICODE EC1 (a bassissime emissioni)
- eco1 (molto adatto a Minergie-ECO, 1a priorità ecoBKP/ ecoDevis)
- CS IV secondo EN 998-1

Da sapere prima dell'applicazione
weber SM 215 pront deve essere sempre coperto con uno rivestimento. Non mettere in opera in presenza di alte temperature e correnti d'aria.

Consumo
Per mm spessore dello strato e m^2	ca. 1.4 kg

Preparazione del sottofondo

Il sottofondo deve essere privo di crepe, indeformabile, portante, privo di grasso e pulito. Tutte le sostanze che interferiscono con l'adesione, come ad es. strati di sinterizzazione, devono essere completamente rimosse. Trattare sottofondi altamente assorbenti con **weber grund rapid**. Pretrattare i supporti critici non assorbenti con il ponte adesivo **weber SM 110 roc**.

Lavorazione

Miscelazione: Con miscelatore idoneo, miscelare la malta rasante con la quantità d'acqua pulita indicata fino a ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi.

Compensazione/installazione: Applicare uno strato di contatto a tutta superficie sul substrato preparato. Poi applicare lo strato di livellamento nello spessore desiderato, stendere e rimuovere con un'asta di livellamento.

Il materiale già irrigidito non deve essere più utilizzato. Pulire gli attrezzi con acqua immediatamente dopo l'uso.

Trattamento successivo

Proteggere la malta rasante appena posata con una pellicola o altre misure adeguate contro l'asciugatura troppo rapida o l'esposizione precoce alla pioggia.

Restrizioni / precauzione richiesta

Non applicare su supporti contenenti gesso, legno, vernice e metallo. Non adatto come rivestimento finale del pavimento.

Istruzioni di stoccaggio

All'asciutto nell'imballaggio originale non aperto

Stabilità di stoccaggio min.

12 months

Istruzioni speciali

Le proprietà tecniche, come i tempi di lavorazione, la calpestabilità ecc., si riferiscono a una temperatura di +23 °C senza correnti d'aria e a un'umidità relativa dell'aria del 50 %. Temperature più alte e umidità dell'aria più bassa accelerano la reazione, mentre temperature più basse e umidità dell'aria più alta la ritardano. Per la lavorazione è necessario osservare, tra l'altro, le norme SIA 251 e SIA 252.

Proprietà	Valore
ø Aggiunta di acqua	5.0 l / sacco da 25 kg
ø Tempo di lavorabilità	30 min
Pronto per l'installazione dopo ca.	3 hour(s)
Classificazione CE	CS IV secondo SN EN 998-1
Reazione al fuoco	A1
Spessore dello strato max.	20 mm

Proprietà	Valore
Temperatura di lavorazione min. (aria, supporto, materiale)	5 °C
Temperatura di lavorazione max. (aria, supporto, materiale)	25 °C

Devono essere rispettate le norme, le schede tecniche e le istruzioni per l'elaborazione delle rispettive associazioni di categoria e di eventuali altri fornitori di materiali da costruzione, nonché i depliant/tabelle di applicazione Weber. Consigli per la sicurezza: Osservare la scheda di sicurezza. Avviso di garanzia: Saint-Gobain Weber AG garantisce la perfetta qualità dei suoi prodotti nell'ambito delle condizioni generali di vendita e di consegna. Poiché le condizioni di lavorazione sono molto diverse, le raccomandazioni di cui sopra devono essere considerate come informazioni generali senza alcuna garanzia di proprietà.

T: +41 52 244 40 00, Saint-Gobain Weber AG, Technoramastrasse 9, CH-8404 Winterthur ZH