weber.tec 934

Sacco da 25 kg

Intonaco impermeabilizzante

- Impermeabile all'acqua in pressione fino a 0.5 bar
- Resistente ai solfati
- Lavorabile a mano e a macchina

Colore

✚ Grigio

CAMPO DI APPLICAZIONE

- Creazione di intonaco impermeabilizzante
- Supporto e portaintonaco per rivestimenti bituminosi ad alto spessore, impermeabilizzazione reattive e fanghi impermeabilizzanti, particolarmente per il sistema di impermeabilizzazione interna flessibile e resistente ai solfati con **weber.tec Superflex D2**
- Malta di livellamento e per zoccolature
- Per interni ed esterni

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Impermeabile all'acqua in pressione fino a 0.5 bar
- Resistente ai solfati
- Lavorabile a mano e a macchina
- Fibrorinforzato
- Ottima aderenza

DA SAPERE PRIMA DELL'APPLICAZIONE

Evitare che l'acqua evapori troppo rapidamente. Un'impostazione e un'asciugatura non uniformi possono portare a crepe e increspature.

CONSUMO

Per mm spessore dello strato e m^2	ca. 15 kg

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il substrato deve essere solido, portante, antisdrucciolo e privo di sostanze che riducono l'adesione. Raschiare i giunti per una profondità di almeno 20 mm. Pretrattamento del substrato raccomandato: sabbiare, pre-bagnare accuratamente, lasciare asciugare in modo che sia umido opaco. Applicare il rinzaffo **weber.san 951 S** con un'area di copertura di almeno il 70 %. In alternativa, **weber.tec 933** può essere applicato come ponte adesivo su tutta la superficie. Il ponte adesivo deve essere applicato orizzontalmente.

LAVORAZIONE

Miscelazione: Miscelare la polvere con la quantità d'acqua pulita indicata fino a ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Piccole quantità possono essere miscelate anche con un agitatore (600 - 800 giri/min). Il prodotto è adatto anche alla lavorazione con pompe di miscelazione.

Applicazione: Gettare l'intonaco secondo le regole della tecnica di intonacatura, deformarlo e pettinarlo se necessario.

Come intonaco barriera sotto gli intonaci di risanamento WTA, applicare uno spessore minimo di 20 mm sulla quota più alta. Pettinare la superficie dopo l'applicazione quando è fresca. Dopo l'indurimento, applicare l'intonaco di risanamento con uno spessore di almeno 10 mm.

Come intonaco di barriera e rasatura per la malta impermeabilizzante flessibile, applicare almeno 10 mm sopra la quota più alta e poi feltrare. Applicare la malta impermeabilizzante flessibile **weber.tec Superflex D2** in almeno 2 strati non prima di 48 ore e non oltre 7 giorni.

Come supporto per l'impermeabilizzazione con rivestimenti bituminosi di elevato spessore e impermeabilizzazione reattiva, applicare almeno 10 mm sopra la quota più alta e poi feltrare. Applicare l'impermeabilizzazione in 2 strati dopo 24 - 48 ore.

Come intonaco per zoccoli, applicare una media di almeno 15 mm, se possibile in 2 strati, e poi feltrare.

TRATTAMENTO SUCCESSIVO

Proteggere dall'evaporazione troppo rapida dell'acqua. L'indurimento e l'asciugatura non uniformi possono portare a crepe e increspature.

RESTRIZIONI / PRECAUZIONE RICHIESTA

A contatto con acqua, il materiale ha una reazione fortemente alcalina. Proteggere la pelle e gli occhi.

ISTRUZIONI DI STOCCAGGIO

Al riparo dal gelo nell'imballaggio originale non aperto

STABILITÀ DI STOCCAGGIO MIN.

12 months

ISTRUZIONI SPECIALI

Per la lavorazione è necessario osservare, tra l'altro, le norme SIA 271 e SIA 272. Le proprietà tecniche, come i tempi di lavorazione, la calpestabilità ecc., si riferiscono a una temperatura di +23 °C senza correnti d'aria e a un'umidità relativa dell'aria del 50 %.

Proprietà	Valore
ø Aggiunta di acqua	4,75 l - bis 5,5 l / 25 kg
Resistenza a compressione min. dopo 28 d	12 N/mm²
ø Massa volumica della malta fresca	1.6 kg/dm³
Grano max.	2.0 mm
Spessore dello strato min.	10 mm
Spessore dello strato max.	25 mm
Temperatura di lavorazione min. (aria, supporto, materiale)	5 °C
Temperatura di lavorazione max. (aria, supporto, materiale)	30 °C
ø Massa volumica apparente	1.4 kg/dm³

Devono essere rispettate le norme, le schede tecniche e le istruzioni per l'elaborazione delle rispettive associazioni di categoria e di eventuali altri fornitori di materiali da costruzione, nonché i depliant/tabelle di applicazione Weber. Consigli per la sicurezza: Osservare la scheda di sicurezza. Avviso di garanzia: Saint-Gobain Weber AG garantisce la perfetta qualità dei suoi prodotti nell'ambito delle condizioni generali di vendita e di consegna. Poiché le condizioni di lavorazione sono molto diverse, le raccomandazioni di cui sopra devono essere considerate come informazioni generali senza alcuna garanzia di proprietà.

Helpdesk : T: +41 44 947 88 00, Saint-Gobain Weber AG, Industriestrasse 10, CH-8604 Volketswil ZH