weber.tec Superflex D24

Seau de 24 kg (A+B)

Étanchéité réactive

- À prise rapide, résistance rapide à l'eau sous pression, 1 bar après 24 heures
- Séchage complet indépendant des intempéries dans les 24 heures
- Étanche au radon

Couleur

✝ Gris

CHAMP D'APPLICATION

- Étanchéité d'ouvrages enterrés à l'extérieur
- Rénovation des anciennes étanchéités bitumineuses
- Particulièrement pour les objets soumis aux contraintes du temps
- Étanchéité ultérieure sur des couches existantes de bitume anionique
- Étanchéité intermédiaire sous chape dans de pièces humides et balcons ne se trouvant pas sous des zones habitées
- Collage de panneaux en mousse rigide de polystyrène

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- À prise rapide
- Résistance rapide à l'eau sous pression, 1 bar après 24 heures
- Séchage complet indépendant des intempéries dans les 24 heures
- Étanche au radon
- Résistance rapide à la pluie, env. 1.5 heures pour 4 mm d'épaisseur de couche
- Les plaques de protection peuvent être collé après 4 heures
- Hautement flexible, pontage de fissures > 2 mm
- Pour tous les supports minéraux, ne nécessite aucune couche d'enduit sur la maçonnerie
- Peut-être repeint
- Résistance au gel/dégel en présence de sels de déverglaçage, résistant aux rayons UV
- Résistance aux eaux attaquant le béton jusqu'au degré «fortement agressif» selon DIN 4030

CE QU'IL FAUT SAVOIR AVANT L'APPLICATION

En cas de fort ensoleillement, des précautions appropriées doivent être prises, comme p. ex. l'ombrage. Le collage des panneaux de protection et d'isolation avec **weber.tec Superflex D24** ainsi que le remplissage de la fouille ne doivent être effectués qu'après la prise complète et le séchage complet. Si un socle crépi est prévu, l'étanchéité entièrement séchée doit être recouverte sur toute sa surface du gobetis projeté **weber.san 951 S**. Lors de la rénovation d'anciennes étanchéités, il faut en principe incorporer le tissu en soie de verre **weber. sys 981** sur toute la surface.

CONSOMMATION

Pour humidité du sol / eau de drainage non stagnante :	au moins 3.5 kg/m²
Pour eau sans pression :	au moins 3.5 kg/m²
Pour eau de drainage stagnante :	au moins 4.5 kg/m²
Pour eau sous pression / profondeur d'immersion < 3 m :	au moins 4.5 kg/m²

PRÉPARATION DU SUPPORT

Le support doit être non gelé, solide, propre, suffisamment sec et exempt de poix de goudron, de nids de gravier, de fissures béantes ainsi que de bavures et autres impuretés. Les composants hydrofuges et ceux qui nuisent à l'adhérence doivent être éliminés. Les bords sont à casser et les gorges à arrondir. Les joints et les creux > 5 mm doivent être fermés avec **weber.tec 933**. Les gorges au niveau du raccord sol/mur doivent être arrondies avec **weber.tec 933**, rayon env. 5 cm.

Couche de fond : weber.prim 801 non dilué ou jusqu'à 1 : 1 dilué avec de l'eau. Après séchage, appliquer l'enduit gratté, puis le revêtement.

MISE EN ŒUVRE

Mélange : Mélanger les composants A et B jusqu'à l'obtention d'une masse homogène et sans grumeaux. Le temps de mélange est d'environ 2 à 3 minutes.

Enduit gratté : Pour boucher les pores et les cavités ainsi que les joints bout à bout ouverts d'une largeur maximale de 5 mm, appliquer un enduit gratté sur toute la surface de **weber.tec Superflex D24**, mélangé avec du **weber.sys Sable de quartz 0.1 - 0.3 mm** (rapport de mélange 3 : 1 parties en volume). Cette couche ne doit pas être endommagée par l'application ultérieure de l'étanchéité.

Étanchéité de surface / mur : Le revêtement épais est appliqué en 2 couches au minimum. L'application de la 2ème couche d'étanchéité doit être effectuée le plus tôt possible, lorsque la première couche n'est plus endommagée. En cas de remontée d'eau de drainage ou de nappe phréatique, après l'application de la 1ère couche, incorporer le tissu **weber.sys 981** dans la couche d'étanchéité fraîche.

Étanchéité de surface / sol : Pour les étanchéités contre l'humidité du sol, l'application se fait de manière uniforme et sans porosité en deux passes sur le radier. Après séchage complet, un film de polyéthylène à deux couches est posé comme couche de protection et de glissement, sur lequel est appliquée la chape flottante. Pour les étanchéités contre les remontées d'eau de drainage ou les eaux souterraines, l'application de l'étanchéité, y compris le tissu **weber.sys 981**, se fait sur la couche de propreté, c'est-à-dire sous le radier.

RESTRICTIONS / ATTENTION REQUISE

Réaction fortement alcaline avec l'eau. Protéger la peau et les yeux.

INSTRUCTIONS POUR LE STOCKAGE

À l'abri du gel dans son emballage d'origine non ouvert

STABILITÉ AU STOCKAGE MIN.

12 months

INSTRUCTIONS SPÉCIALES

Pour la mise en œuvre, les normes SIA 271 et SIA 272 doivent être respectées, entre autres. Les indications techniques relatives aux durées pratiques d'utilisation, à la praticabilité etc. se rapportent à des conditions climatiques de +23 °C et 50 % d'humidité relative.

Propriété	Valeur
ø Durée pratique d'utilisation	45 min

Propriété	Valeur
ø Temps de séchage	2.5 hour(s)
ø Masse volumique	1.05 kg/l
Couleur	gris
Température de mise en œuvre min. (air, support, matériel)	1 °C
Température de mise en œuvre max. (air, support, matériel)	30 °C

Les normes, les fiches techniques et les instructions de traitement des associations professionnelles respectives et des éventuels autres fournisseurs de matériaux de construction ainsi que les brochures/tableaux d'application weber doivent être respectés. Conseils de sécurité : Respectez la fiche de données de sécurité. Avis de garantie : Saint-Gobain Weber AG garantit la parfaite qualité de ses produits dans le cadre des conditions générales de vente et de livraison. Les conditions de traitement étant très variables, les recommandations ci-dessus doivent être considérées comme des informations générales sans aucune garantie de propriétés.

Helpdesk : T: +41 44 947 88 00, Saint-Gobain Weber SA, Industriestrasse 10, CH-8604 Volketswil ZH