

# FICHE TECHNIQUE



Rouleau de 20 m

#### Avantages du produit

- Facile à travailler, autocollant
- Élasticité élevée
- Imperméable, également pour les zones humides permanentes jusqu'à 2 bar

#### Couleur

- Jaune

## weber DBK 120

### Bande d'imperméabilisation autocollante

#### Champ d'application

- Bande autocollante pour l'imperméabilisation des joints, angles et raccords entre sol et mur dans les locaux humides
- Pontage des joints de raccordement et de dilatation
- Pour les douches, balcons et terrasses
- Intérieur et extérieur

#### Caractéristiques du produit

- Facile à travailler
- Élasticité élevée
- Autocollant
- Imperméable, également pour les zones humides permanentes jusqu'à 2 bar
- Pare-vapeur
- Résistant à la déchirure
- Résistant aux intempéries et aux alcalis
- Doublage non-tissé

### Mise en œuvre

Poser **weber DBK 120** sur la première couche d'imperméabilisation sèche et recouvrir d'une deuxième couche d'imperméabilisation. Ne pas utiliser d'outils à arêtes vives. Les accessoires d'imperméabilisation weber doivent toujours être protégés contre les sollicitations mécaniques directes.

### Restrictions / attention requise

Ne résiste pas aux huiles minérales, la benzine, les combustibles, les solvants aromatiques comme le toluol.

### Instructions pour le stockage

À l'abri du gel dans son emballage d'origine non ouvert

### Stabilité au stockage min.

24 months

Propriété	Valeur
Min. allongement à la rupture	190 %
Résistance à la température min.	-30 °C
Résistance à la température max.	90 °C
Classe(s) de sollicitation / humidité	0 A0 A (sollicitation indirecte) B0
Couleur	jaune

Les normes, les fiches techniques et les instructions de traitement des associations professionnelles respectives et des éventuels autres fournisseurs de matériaux de construction ainsi que les brochures/tableaux d'application weber doivent être respectés. Conseils de sécurité : Respectez la fiche de données de sécurité. Avis de garantie : Saint-Gobain Weber AG garantit la parfaite qualité de ses produits dans le cadre des conditions générales de vente et de livraison. Les conditions de traitement étant très variables, les recommandations ci-dessus doivent être considérées comme des informations générales sans aucune garantie de propriétés.

T: +41 52 244 40 00, Saint-Gobain Weber SA, Technoramstrasse 9, CH-8404 Winterthur ZH

