



Flasche à 300 ml

#### Produktvorteile

- Verbessert die Haftung von **weber Silikon K+N Plus** und **webersys MS Hybrid**
- Einkomponentig
- In praktischer Flasche à 300 ml

# PRODUKTDATENBLATT

## weber Silikon Primer N

### Primer für Metall und Kunststoff

#### Anwendungsbereich

- Nicht saugende Untergründe
- Beschichtete und unbeschichtete metallische Oberflächen, Kunststoffe (PVC, Acryl)

#### Produkteigenschaften

- Verbessert die Haftung von **weber Silikon K+N Plus** und **webersys MS Hybrid**
- Einkomponentig
- In praktischer Flasche à 300 ml

## Untergrundvorbereitung

Die Fugenflanken müssen trocken, fest und frei von Verschmutzungen wie Staub, Fett, Öl etc. sein.

## Verarbeitung

Unverdünnt auf den gereinigten und trockenen Untergrund auftragen. Abluftzeit von ca. 15 - 30 Minuten einhalten. Eine Abluftzeit von 3 Stunden sollte nicht überschritten werden, da ansonsten die Haftverbesserung durch Verunreinigungen wie z. B. Staub vermindert werden kann.

## Einschränkungen / Vorsicht geboten

Nicht für Natursteine geeignet.

## Lagerungsvorschriften

Kühl und trocken im ungeöffneten Original-Gebinde

## Min. Lagerstabilität

6 months

## Besondere Hinweise

Technische Angaben, wie z. B. Verarbeitungszeiten, Begehrbarkeit etc., beziehen sich auf klimatische Bedingungen von +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit.

| Eigenschaft                                               | Wert                               |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Abluftzeit                                                | 15 - 30 min (23 °C / 50 % rel. LF) |
| Ø Dichte bei 20 °C                                        | 0.7 g/cm³                          |
| Farbe                                                     | transparent                        |
| Min. Verarbeitungstemperatur (Luft, Untergrund, Material) | 5 °C                               |
| Max. Verarbeitungstemperatur (Luft, Untergrund, Material) | 35 °C                              |

Einschlägige Normen, Merkblätter und Verarbeitungsanweisungen der jeweiligen Fachverbände und möglicher weiterer Baustofflieferanten sowie die weber Broschüren/Anwendungstabellen sind zu beachten. Sicherheitshinweis: Sicherheitsdatenblatt beachten. Gewährleistungshinweis: Die Saint-Gobain Weber AG übernimmt im Rahmen der allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen Gewähr für einwandfreie Qualität ihrer Produkte. Da die Verarbeitungsbedingungen sehr unterschiedlich sind, müssen obige Empfehlungen als allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftenzusicherungen betrachtet werden.

T: +41 52 244 40 00, Saint-Gobain Weber AG, Technoramastrasse 9, CH-8404 Winterthur ZH

