



Bottiglia da 300 ml

#### Vantaggi del prodotto

- Migliora l'adesione di **weber Silikon K+N Plus** e **webersys MS Hybrid**
- Un componente
- In una pratica bottiglia da 300 ml

## SCHEMA TECNICA

### weber Silikon Primer S

#### Primer per supporti assorbenti

##### Campo di applicazione

- Supporti assorbenti
- Calcestruzzo, intonaco, legno

##### Caratteristiche del prodotto

- Migliora l'adesione di **weber Silikon K+N Plus** e **webersys MS Hybrid**
- Un componente
- In una pratica bottiglia da 300 ml

## Preparazione del sottofondo

I fianchi del giunto devono essere asciutti, solidi e privi di impurità come polvere, grasso, olio, ecc.

## Lavorazione

Applicare non diluito sul supporto pulito e asciutto. Prevedere un tempo di evaporazione di circa 15 - 30 minuti. Non si deve superare un tempo di evaporazione di 3 ore, altrimenti il miglioramento dell'adesione può essere ridotto da impurità come la polvere.

## Restrizioni / precauzione richiesta

Non adatto alla pietra naturale.

## Istruzioni di stoccaggio

Fresco e asciutto nell'imballaggio originale non aperto

## Stabilità di stoccaggio min.

6 months

## Istruzioni speciali

Le proprietà tecniche, come i tempi di lavorazione, la calpestabilità ecc., si riferiscono a una temperatura di +23 °C senza correnti d'aria e a un'umidità relativa dell'aria del 50 %.

Proprietà	Valore
Tempo di essiccazione	15 - 30 min (23 °C / 50 % UR)
Ø Massa volumica a 20 °C	0.9 g/cm <sup>3</sup>
Colore	trasparente
Temperatura di lavorazione min. (aria, supporto, materiale)	5 °C
Temperatura di lavorazione max. (aria, supporto, materiale)	35 °C

Devono essere rispettate le norme, le schede tecniche e le istruzioni per l'elaborazione delle rispettive associazioni di categoria e di eventuali altri fornitori di materiali da costruzione, nonché i depliant/tabelle di applicazione Weber. Consigli per la sicurezza: Osservare la scheda di sicurezza. Avviso di garanzia: Saint-Gobain Weber AG garantisce la perfetta qualità dei suoi prodotti nell'ambito delle condizioni generali di vendita e di consegna. Poiché le condizioni di lavorazione sono molto diverse, le raccomandazioni di cui sopra devono essere considerate come informazioni generali senza alcuna garanzia di proprietà.

T: +41 52 244 40 00, Saint-Gobain Weber AG, Technoramastrasse 9, CH-8404 Winterthur ZH

