

# SCHEDA TECNICA



secchio da 5 kg  
secchio da 15 kg

## Vantaggi del prodotto

- Rivestibile con ceramica dopo circa 3 ore
- Pronto per l'uso
- Resistente alla screpolatura

## Colore

- Grigio argento

## weber folic rapid

# Impermeabilizzante flessibile in dispersione

### Campo di applicazione

- Impermeabilizzazione composito flessibile per sollecitazione moderata senza pressione d'acqua
- Per interni
- Per i locali umidi e bagnati delle classi di esposizione all'umidità (ASP): 0, A0 per pavimenti e parete, A solo per parete
- Su intonaco di cemento, di calce-cemento e di gesso, lastre in cartongesso, calcestruzzo, calcestruzzo cellulare, massetto di cemento e solfato di calcio (anidrite), malte rasanti e masse di livellamento
- Sotto ceramica, pietra naturale e mosaico

### Caratteristiche del prodotto

- Rivestibile con ceramica dopo circa 3 ore
- Pronto per l'uso
- Resistenza alla screpolatura fino a 0.5 mm in caso di crepe successive e che si formano senza spostamento in altezza
- Rullabile e spatolabile
- Indurimento senza crepe
- Deformabile a secco
- EMICODE EC1 PLUS (a bassissime emissioni)

### Consumo

A seconda delle proprietà del sottofondo ca. 750 g/m<sup>2</sup>

## Da sapere prima dell'applicazione

Proteggere lo strato appena applicato dalla luce diretta del sole e dalle correnti d'aria.

## Preparazione del sottofondo

Il sottofondo deve essere stabile, portante, privo di grasso, pulito e asciutto. Rimuovere completamente tutte le sostanze che riducono l'adesione e aspirare completamente. I residui di collanti idrosolubili o contenenti solventi devono essere rimossi. Il sottofondo deve essere sempre pretrattato con **weber grund rapid**.

## Lavorazione

Rimescolare bene il materiale prima dell'applicazione. Applicare la prima mano non diluita e in modo uniforme con un rullo, un pennello o una spatola sul sottofondo pulito e trattato con una mano di fondo. Quindi incorporare gli accessori di impermeabilizzazione weber (ad es. **weber DB 120**, **weber DEC**, **weber DEG**) negli angoli, nei giunti di testa e di movimento e nelle zone di passaggio dei materiali. La seconda mano si applica dopo l'asciugatura della prima (dopo circa 30 minuti). Lo spessore totale dello strato secco deve essere di almeno 0.5 mm (ASP). Proteggere lo strato appena applicato dalla luce diretta del sole e dalle correnti d'aria. La ceramica, la pietra naturale o il mosaico possono essere posati dopo circa 3 ore con il metodo a letto sottile fino a uno spessore massimo di 5 mm con un collante C2 adatto. Pulire gli attrezzi con acqua immediatamente dopo l'uso.

## Restrizioni / precauzione richiesta

Non utilizzare all'aperto o in aree permanentemente bagnate. Nessuna barriera al vapore, non adatto a legno e metalli.

## Istruzioni di stoccaggio

Al riparo dal gelo nell'imballaggio originale non aperto

## Stabilità di stoccaggio min.

12 months

## Istruzioni speciali

Per la lavorazione è necessario osservare, tra l'altro, la norma SIA 271. Le proprietà tecniche, come i tempi di lavorazione, la calpestabilità ecc., si riferiscono a una temperatura di +23 °C senza correnti d'aria e a un'umidità relativa dell'aria del 50 %.

Proprietà	Valore
Pronto per l'installazione dopo ca.	3 hour(s)
∅ Tempo di asciugatura	30 min
∅ Massa volumica	1.09 kg/l
Classe/i di sollecitazione / umidità	0 A0 A (solo parete)
Colore	grigio argento
Spessore dello strato min.	0.5 mm

Proprietà	Valore
Temperatura di lavorazione min. (aria, supporto, materiale)	5 °C
Temperatura di lavorazione max. (aria, supporto, materiale)	25 °C

Devono essere rispettate le norme, le schede tecniche e le istruzioni per l'elaborazione delle rispettive associazioni di categoria e di eventuali altri fornitori di materiali da costruzione, nonché i depliant/tabelle di applicazione Weber. Consigli per la sicurezza: Osservare la scheda di sicurezza. Avviso di garanzia: Saint-Gobain Weber AG garantisce la perfetta qualità dei suoi prodotti nell'ambito delle condizioni generali di vendita e di consegna. Poiché le condizioni di lavorazione sono molto diverse, le raccomandazioni di cui sopra devono essere considerate come informazioni generali senza alcuna garanzia di proprietà.

T: +41 52 244 40 00, Saint-Gobain Weber AG, Technoramstrasse 9, CH-8404 Winterthur ZH

