

PRODUKTDATENBLATT



Rolle 1 m x 20 m

Produktvorteile

- Rissüberbrückend
- Wasserdampfbremsend
- Schnell überarbeitbar

Farbe

- Gelb

webersys W20

Dichtfolie und Dampfbremse

Anwendungsbereich

- Als Verbundabdichtung unter Keramik und Naturstein
- Bereiche, die hohem Wasserdampf ausgesetzt sind
- Wand- und Bodenflächen in Badezimmern, Nassräumen sowie privaten und öffentlichen Duschen

Produkteigenschaften

- Rissüberbrückend
- Wasserdampfbremsend
- Schnell überarbeitbar
- Wasserundurchlässig
- Alkalibeständig

Wissenswertes vor Applikation

Konstruktiv vorhandene Bauwerksfugen sind mit Dichtbändern zu überarbeiten und deckungsgleich in den Plattenbelag zu übernehmen.

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss formstabil, tragfähig, fettfrei, sauber und trocken sein. Alle den Haftverbund störenden Stoffe vollständig entfernen und restlos absaugen. Wasserlösliche oder lösemittelhaltige Kleberreste sind unbedingt zu entfernen. Saugende Untergründe sind mit **weber grund rapid** und nicht saugende, glatte Untergründe (im Innenbereich) mit **weber haft rapid** vorzubehandeln.

Verarbeitung

weber 3000 rapid-flex mit einer Zahntraufel 4x4 mm auf den vorbereiteten Untergrund auftragen. Die vorher zugeschnittenen Bahnen mit einer Überlappung von 10 cm in den frischen Klebemörtel einlegen, mit einer Glättkelle andrücken und abstreichen. Um eine Kapillarwirkung zu verhindern, muss die mindestens 10 cm breite Überlappung mit **weber Superflex D1** verklebt werden. Die Dichtfolie muss vollflächig aufliegen, Luftblasen sind zu vermeiden.

Bei der anschließenden Verlegung von keramischen Belägen oder Natursteinen darf die Abdichtung nicht beschädigt werden. Verfugung frühestens nach 3 Stunden.

Lagerungsvorschriften

Trocken bei Raumtemperatur und vor Sonneneinstrahlung geschützt

Min. Lagerstabilität

24 months

Besondere Hinweise

Für die Verarbeitung ist u. a. die SIA 271 zu beachten.

Eigenschaft	Wert
Mattendicke (ca.)	0.45 mm
Min. diffusionsäquivalente Luftschichtdicke gg. Wasserdampf sd	69 m
Dauernassbereicheignung	Ja
Beanspruchungsklasse(n) / Feuchtigkeit	O A0 A B0 B
Farbe	gelb

i

Einschlägige Normen, Merkblätter und Verarbeitungsanweisungen der jeweiligen Fachverbände und möglicher weiterer Baustofflieferanten sowie die weber Broschüren/Anwendungstabellen sind zu beachten.
Sicherheitshinweis: Sicherheitsdatenblatt beachten. Gewährleistungshinweis: Die Saint-Gobain Weber AG übernimmt im Rahmen der allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen Gewähr für einwandfreie Qualität ihrer Produkte. Da die Verarbeitungsbedingungen sehr unterschiedlich sind, müssen obige Empfehlungen als allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftenzusicherungen betrachtet werden.

T: +41 52 244 40 00, Saint-Gobain Weber AG, Technoramastrasse 9, CH-8404 Winterthur ZH