

Fibre in polipropilene KBS



Fibre in polipropilene per l'armatura di massetti cementizi

- pre-tagliate per la lavorazione
- resistenti alla corrosione
- facilmente miscelabile

CAMPO DI APPLICAZIONE

Le fibre in polipropilene KBS vengono impiegate in massetti con legante a base di cemento per ridurre le fessurazioni precoci.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Nella malta per massetti, le fibre in polipropilene impediscono la formazione precoce di crepe. Le stesse sono resistenti alla corrosione, cioè non arrugginiscono.
- Praticamente non influiscono sulle caratteristiche di lavorazione della malta. L'importante è che la lunghezza delle fibre venga adattata alla curva granulometrica e alle caratteristiche previste della malta.

CONSUMO

per m³ di massetto 1 - 3 kg

MATERIALE

- Sacchi da 200 g, nel cartone da 10 kg
- Sacchi da 1000 g, nel cartone da 20 kg
- Sciolto nel cartone da 20 kg
- Lunghezza delle fibre: 18 mm

ISTRUZIONI DI STOCCAGGIO

Conservare all'asciutto, al riparo dall'umidità, nei contenitori originali.

STABILITÀ DI STOCCAGGIO MIN.

60 months

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sulle nostre attuali conoscenze tecniche ed esperienze. A causa della vasta gamma di possibili influenze durante la lavorazione e l'applicazione dei nostri prodotti, esse non esonerano il trasformatore dall'effettuare i propri test e prove e rappresentano solo linee guida generali. Non è possibile ricavarne una garanzia giuridicamente vincolante di determinate proprietà o idoneità per un'applicazione specifica. Le norme pertinenti, le schede tecniche e le istruzioni di lavorazione delle rispettive associazioni di categoria e di eventuali altri fornitori di materiali da costruzione devono essere rispettate. Nota di sicurezza: Osservare la scheda dati di sicurezza. Nota di garanzia: Nell'ambito delle condizioni generali di vendita e di fornitura, la Saint-Gobain Weber AG garantisce la qualità ineccepibile dei propri prodotti. Eventuali diritti di proprietà industriale nonché le leggi e i regolamenti vigenti devono essere sempre rispettati dall'utilizzatore sotto la propria responsabilità. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche nell'interesse del progresso tecnico.

Helpdesk: T: +41 56 463 68 68, KBS AG, Industriestrasse 16, CH-5106 Veltheim AG



www.ch.weber
www.weber24.ch

Stand vom: 02.05.2022
PR00044633

