

KBS Polypropylenfasern



Polypropylenfasern zur Armierung von Zementestrichen

- Einfaches Zudosieren direkt in die Estrichmaschine
- Korrosionsfest und alkalibeständig
- Verarbeitungseigenschaften des Mörtels werden kaum eingeschränkt

ANWENDUNGSBEREICH

KBS Polypropylenfasern werden in zementgebundenen Estrichen zur Verminderung früher Rissbildung eingesetzt.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Polypropylenfasern wirken im Estrichmörtel als Verhüter früher Rissbildung. Dieselben sind korrosionsfest, das heisst, sie rosten nicht.
- Die Verarbeitungseigenschaften des Mörtels werden kaum beeinträchtigt. Wichtig ist, dass die Faserlänge mit der Siebkurve und den zu erwartenden Eigenschaften des Mörtels abgestimmt wird.

VERBRAUCH/ERGIEBIGKEIT

pro m³ Estrich 1 - 3 kg

MATERIAL

- Säcke à 200 g, im Karton à 10 kg
- Säcke à 1000 g, im Karton à 20 kg
- lose im Karton à 20 kg
- Faserlänge: 18 mm

LAGERUNGSVORSCHRIFTEN

Trocken, vor Feuchtigkeit geschützt in Originalbinden lagern.

MIN. LAGERSTABILITÄT

60 months

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Einschlägige Normen, Merkblätter und Verarbeitungsanweisungen der jeweiligen Fachverbände und möglicher weiterer Baustofflieferanten sind zu beachten. Sicherheitshinweis: Sicherheitsdatenblatt beachten. Gewährleistungshinweis: Die Saint-Gobain Weber AG übernimmt im Rahmen der allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen Gewähr für einwandfreie Qualität ihrer Produkte. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Helpdesk: T: +41 56 463 68 68, KBS AG, Industriestrasse 16, CH-5106 Veltheim AG



www.ch.weber
www.weber24.ch

Stand vom: 02.05.2022
PR00044633

