

PRODUKTDATENBLATT



weber.sys roll

Entkopplungsbahn

Anwendungsbereich

- Entkopplung von Keramik- und Natursteinbelägen auf tragfähigen Untergründen
- Boden und Wand

Produkteigenschaften

- Alkalibeständig
- Hohe Belastbarkeit bis 4 kN/m²
- Geringe Materialdicke (0.6 mm)
- Leicht zum Zuschneiden und Verlegen
- Diffusionsoffen
- Hohe Verbundhaftung in Verbindung mit Klebemörteln

Rolle 1 m x 30 m

Produktvorteile

- Alkalibeständig
- Hohe Belastbarkeit bis 4 kN/m²
- Geringe Materialdicke (0.6 mm)

Farbe

- Weiss

Wissenswertes vor Applikation

Holzuntergründe: Holzdielen dürfen nicht federn und müssen auf dem Holzbalken gut fixiert sein, ggf. zusätzlich mit geeigneten Holzschrauben befestigen. Bei kritischen Untergründen wenden Sie sich bitte an unsere technischen Berater.

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss ausreichend fest, tragfähig und sauber sein. Alle den Haftverbund störenden Stoffe vollständig entfernen und restlos absaugen. Saugende Untergründe sind mit **weber grund rapid** vorzubehandeln. Unebenheiten im Bodenbereich sind je nach Anforderung z. B. mit **weber SM 215 pront** oder **weber niv 30** auszugleichen, Unebenheiten im Wandbereich mit **weber SM 250**.

Verarbeitung

Verklebung der Entkopplungsbahn: weber 3000 rapid-flex mit einer Zahntraufel 3x3 mm oder 4x4 mm auf den vorbereiteten Untergrund auftragen. **weber.sys roll** innerhalb der offenen Zeit des Klebemörtels gestossen verlegen und andrücken. Der Oberbelag kann verlegt werden, nachdem der Klebemörtel erhärtet ist.

Lagerungsvorschriften

Trocken bei Raumtemperatur und vor Sonneneinstrahlung geschützt

Min. Lagerstabilität

24 months

Eigenschaft	Wert
Mattendicke (ca.)	0.6 mm
Farbe	weiss

Einschlägige Normen, Merkblätter und Verarbeitungsanweisungen der jeweiligen Fachverbände und möglicher weiterer Baustofflieferanten sowie die weber Broschüren/Anwendungstabellen sind zu beachten. Sicherheitshinweis: Sicherheitsdatenblatt beachten. Gewährleistungshinweis: Die Saint-Gobain Weber AG übernimmt im Rahmen der allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen Gewähr für einwandfreie Qualität ihrer Produkte. Da die Verarbeitungsbedingungen sehr unterschiedlich sind, müssen obige Empfehlungen als allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftenzusicherungen betrachtet werden.

T: +41 52 244 40 00, Saint-Gobain Weber AG, Technoramastrasse 9, CH-8404 Winterthur ZH

