

SCHEMA TECNICA



weber proper easy

Detergente per giunti epossidici

Campo di applicazione

- Ausilio per il lavaggio di rivestimenti stuccati con malte per giunti a base di resina epossidica
- Per interni ed esterni

Caratteristiche del prodotto

- Impedisce residui sul rivestimento di piastrelle
- Facilita il lavaggio dei rivestimenti appena stuccati con malte per giunti in resina epossidica
- Per ottenere giunti lisci

Da sapere prima dell'applicazione

Per i rivestimenti critici (pietra naturale, superfici lucidato/non smaltato/antiscivolo), verificare l'idoneità di **weber proper easy** prima dell'uso.

Bidone da 10 kg

Vantaggi del prodotto

- Impedisce residui sul rivestimento di piastrelle
- Pulisce facilmente i rivestimenti epossidici appena stuccati
- Per ottenere giunti lisci

Colore

- Trasparente

Lavorazione

Prelavaggio / emulsione: Diluire **weber proper easy** 1:1 con acqua calda e pulita, applicare sulla superficie del rivestimento ed emulsionare con una **weber Spugna dura** o un **weber Frattazzo per spugna velcro**.

Rilavaggio: Pulire la superficie del rivestimento con una spugna in viscosa e acqua pulita. Sciacquare frequentemente la spugna e cambiare regolarmente l'acqua di lavaggio.

Pulizia finale (se necessaria): Lavare il rivestimento con una spugna di viscosa umida e con **weber proper easy**, diluito 1:1 con acqua calda, non prima di 2 ore e non oltre 5 ore dopo la stuccatura.

Restrizioni / precauzione richiesta

Non adatto alla resina epossidica completamente polimerizzata.

Istruzioni di stoccaggio

Al riparo dal gelo nell'imballaggio originale non aperto

Stabilità di stoccaggio min.

18 months

Istruzioni speciali

Le proprietà tecniche, come i tempi di lavorazione, la calpestabilità ecc., si riferiscono a una temperatura di +23 °C senza correnti d'aria e a un'umidità relativa dell'aria del 50 %.

Proprietà	Valore
Rapporto di miscelazione	1:1 con acqua
Ø Massa volumica	1 kg/l
Colore	trasparente
Temperatura di lavorazione min. (aria, supporto, materiale)	5 °C
Temperatura di lavorazione max. (aria, supporto, materiale)	25 °C

Devono essere rispettate le norme, le schede tecniche e le istruzioni per l'elaborazione delle rispettive associazioni di categoria e di eventuali altri fornitori di materiali da costruzione, nonché i depliant/tabelle di applicazione Weber. Consigli per la sicurezza: Osservare la scheda di sicurezza. Avviso di garanzia: Saint-Gobain Weber AG garantisce la perfetta qualità dei suoi prodotti nell'ambito delle condizioni generali di vendita e di consegna. Poiché le condizioni di lavorazione sono molto diverse, le raccomandazioni di cui sopra devono essere considerate come informazioni generali senza alcuna garanzia di proprietà.

T: +41 52 244 40 00, Saint-Gobain Weber AG, Technoramastrasse 9, CH-8404 Winterthur ZH

