# SCHEDA TECNICA

## webermur 985 R fine

Malta fine da murature facciavista esterna M 15 per clinker NON assorbenti

### Campo di applicazione

- Per pietre clinker NON assorbenti
- Realizzazione di murature facciavista esterne portanti e non portanti
- Per interni ed esterni

### Caratteristiche del prodotto

- Granulometria fine - grano massimo 2.5 mm / riempitivo 4 mm
- Resistente al gelo dopo l'indurimento completo
- Resa elevata
- Classe di resistenza alla compressione secondo SN EN 998-2: M 15

### Consumo

| | |
|---|---|
| 1 tonnellata di malta secca: | ca. 650 l |

sfuso (D50)

### Vantaggi del prodotto

- Granulometria fine - grano massimo 2.5 mm / riempitivo 4 mm
- Resistente al gelo dopo l'indurimento completo
- Resa elevata

### Colore

- Grigio
  Colori speciali (su richiesta)

weber
SAINT-GOBAIN

## Preparazione del sottofondo

I clinker devono essere privi di sostanze che disturbano l'adesione, come polvere o grasso. La malta non deve essere applicata su clinker congelati.

## Lavorazione

**Materiale sfuso / produzione di malta con mescolatore continuo D50:** Regolare il dosaggio dell'acqua in modo che la malta abbia una consistenza plastica.

Miscelare solo la quantità di malta che può essere utilizzata entro la durata dell'impasta specificata. Si deve evitare l'aggiunta successiva di acqua.

## Trattamento successivo

Fondamentalmente, le misure di protezione secondo la norma SIA 266 devono essere adottate nelle condizioni di costruzione. Proteggere la malta per muratura da un'asciugatura troppo rapida, soprattutto in presenza di temperature elevate, luce solare diretta e/o forte vento - mantenere l'umidità per almeno 3 giorni. Il trattamento successivo può essere effettuato, ad esempio, coprendo con film di PE o stuoie geotessili e spruzzando acqua.

Per evitare danni da gelo alla muratura appena realizzata, proteggere la muratura dal gelo notturno e dal gelo persistente con stuoie isolanti adeguate e prolungare il tempo di trattamento. Inoltre, la malta per muratura dovrebbe essersi asciugata completamente almeno una volta prima del primo gelo.

## Restrizioni / precauzione richiesta

A contatto con acqua, il materiale ha una reazione fortemente alcalina. Proteggere la pelle e gli occhi.

## Istruzioni di stoccaggio

All'asciutto nel silo

## Stabilità di stoccaggio min.

6 months

## Istruzioni speciali

Per la lavorazione si deve osservare, tra l'altro, la norma SIA 266.
I dati tecnici si riferiscono a una temperatura di 20 ± 2 °C, i dati di resistenza inoltre a un'umidità relativa di circa il 95% nei primi 7 giorni e di circa il 65% fino al 28° giorno.

| Proprietà | Valore |
|---|---|
| Tempo di lavorabilità min. | 90 min |
| Resistenza a trazione minima per flessione min. 28 d | 3 $N/mm^2$ |
| Classe di resistenza alla compressione | M 15 |
| Ritenzione d'acqua min. | 80 % |
| Assorbimento d'acqua per capillarità max. | 0.2 $kg/(m^2 \cdot min^{0.5})$ |

| Proprietà | Valore |
|---|---|
| Contenuto di cloruri max. | 0.10 % |
| Grano max. | 2.5 mm |
| Reazione al fuoco | A1 |
| Temperatura di lavorazione min. (aria, supporto, materiale) | 5 °C |
| Temperatura di lavorazione max. (aria, supporto, materiale) | 30 °C |

Devono essere rispettate le norme, le schede tecniche e le istruzioni per l'elaborazione delle rispettive associazioni di categoria e di eventuali altri fornitori di materiali da costruzione, nonché i depliant/tabelle di applicazione Weber. Consigli per la sicurezza: Osservare la scheda di sicurezza. Avviso di garanzia: Saint-Gobain Weber AG garantisce la perfetta qualità dei suoi prodotti nell'ambito delle condizioni generali di vendita e di consegna. Poiché le condizioni di lavorazione sono molto diverse, le raccomandazioni di cui sopra devono essere considerate come informazioni generali senza alcuna garanzia di proprietà.

T: +41 44 947 88 00, Saint-Gobain Weber AG, Industriestrasse 10, CH-8604 Volketswil ZH