

# PRODUKTDATENBLATT



Eimer à 20 kg

#### Produktvorteile

- Vom Denkmalschutz empfohlen
- Entspricht den WTA-Richtlinien für Sanierputzsysteme
- Verlängert die Offenzeit von nachfolgenden Deckputzen

#### Farbe

- Weiss

## Kalkoperl Voranstrich G440

Kalkoperl® Voranstrich G440 ist ein pigmentierter Voranstrich und dient zur Verbesserung der Haftung für nachfolgende Putzbeschichtungen. Er entspricht den WTA-Richtlinien für Sanierputzsysteme.

#### Anwendungsbereich

- Aussen und innen
- Zur Vorgrundierung aller tragfähigen, sauberen, trockenen und normal saugenden Untergründen
- Für Kalkoperl® Deckputze

#### Produkteigenschaften

- Saugfähigkeitsregulierend
- Haftvermittelnd
- Alkalibeständig
- Pigmentiert
- Gefüllt
- Verlängert die Offenzeit für nachfolgende Deckputze

#### Wissenswertes vor Applikation

Kalkoperl® Voranstrich G440 wird unverdünnt eingesetzt. Er kann mit Wasser max. 5% verdünnt werden. Das Material muss vor der Verarbeitung gut aufgerührt werden. Die Verdünnung reduziert die Deckkraft.

#### Verbrauch/Ergiebigkeit

Als Durchschnittswert gilt:

0,150 - 0,300 kg/m<sup>2</sup>

## Untergrundvorbereitung

---

Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfähig und frei von Sinterschichten, Ausblühungen und Trennmitteln sein. Die Trocknungszeiten der Unterputze vor der Überarbeitung beachten. Die Aushärtung neuer mineralischer und organischer Unterputze beachten.

## Verarbeitung

---

Der Kalkoperl® Voranstrich G440 wird unverdünnt eingesetzt. Er kann mit Wasser max. 5% verdünnt werden. Die Verdünnung reduziert die Deckkraft. Der Voranstrich wird mit dem Roller oder Pinsel gestrichen. Das Werkzeug muss sofort nach Arbeitsende mit Wasser gereinigt werden.

## Allgemeine Informationen

---

Mit Erscheinen neuer Produktdatenblätter verlieren alle bisherigen Datenblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilige neuste Fassung ist unter **ch.weber** abrufbar. Die Informationen in den Produktdatenblätter dienen der Sicherstellung des Verwendungszweckes. Diese basieren auf Erkenntnissen und Erfahrungen der Saint-Gobain Weber AG. Sie entbinden den Verarbeiter jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht im Produktdatenblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache mit der Saint-Gobain Weber AG erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen diese auf eigenes Risiko. Dies gilt vor allem für die Verwendung von anderen Produkten.

## Einschränkungen / Vorsicht geboten

---

- Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfähig und frei von Sinterschichten, Ausblühungen und Trennmitteln sein
- Die Trocknungszeiten der Grundputze muss beachtet werden
- Nicht unter +8°C und über +30°C Untergrund- und Lufttemperatur verarbeiten
- Vor und während der Applikation muss das Produkt vor Witterungseinflüssen (Sonne, Wind, Regen und Frost) geschützt werden
- Der Kalkoperl® Voranstrich G440 kann vor der Applikation mit max. 5% Wasser verdünnt werden
- Der verdünnte Der Kalkoperl® Voranstrich G440 wird mit dem Roller oder Pinsel verarbeitet
- Fremde Bauteile sind zu schützen
- Das tragen von guter Kleidung, Brille und Handschuhen wird empfohlen

## Lagerungsvorschriften

---

Fest verschlossen vor Frost- und Hitze schützen. Im gut verschlossenem Originalgebinde bleibt das Material bis 12 Monate lagerfähig

## Min. Lagerstabilität

---

12 months

## Besondere Hinweise

---

- Vorhandene Beschichtungen auf Tragfähigkeit überprüfen. Nicht tragfähige Beschichtungen müssen entfernt werden. Verbrauchsangaben beziehen sich auf die Mindestschichtdicke und können abhängig von Untergrund und Verarbeitung variieren. Exakte Verbrauchswerte sind durch Probeflächen am Objekt zu ermitteln
- Bei eingefärbten Produkten ist der Farbton vor der Applikation zu überprüfen. Reklamationen im nachhinein werden nicht akzeptiert
- Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipsermeisterverbandes SMGV, die Empfehlung SIA 242 „Verputz- und Trockenbauarbeiten“ und die SIA Norm 243: „Verputzte Aussenwärmedämmung“ sowie die Angaben in den technischen

Merkblättern.

Eigenschaft	Wert
CE-Klassifizierung	Nein
Konsistenz	Flüssig
∅ Weiterbeschichtungszeit	12 hour(s)
Max. Verarbeitungstemperatur (Luft, Untergrund, Material)	30 °C
Min. Verarbeitungstemperatur (Luft, Untergrund, Material)	8 °C
Min. Lagerstabilität	12 months
∅ Trocknungszeit	Trocknung unter Normalbedingungen (Lufttemperatur 20°C, rel. Luftfeuchtigkeit 50%): - Staubtrocken: nach 30 bis 60 Minuten
Dauernassbereicheignung	Nein
pH-Wert	Alkalisch
H-Sicherheitssätze	H318-Verursacht schwere Augenschäden.
P-Sicherheitssätze	P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103-Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P305 + P351 + P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/.../anrufen.
∅ Abbindezeit	Trocknung unter Normalbedingungen (Lufttemperatur 20°C, rel. Luftfeuchtigkeit 50%): • Überarbeitbar: nach 12 Stunden
Werkzeuge	<ul style="list-style-type: none"><li>• Roller</li><li>• Pinsel</li><li>• Spritzpistole</li></ul>
∅ Wasserzugabe	Kalkoperl® Voranstrich G440 ist gebrauchsfertig. Er kann mit Wasser bis max. 5% verdünnt werden.



T: +41 44 947 88 55, Saint-Gobain Weber AG, Industriestrasse 10, CH-8604 Volketswil ZH