FICHE TECHNIQUE

weber.therm 371 UNI

Mortier de jointoiement à la truelle, pour briquettes de parement et carreaux en pierre naturelle

sac de 30 kg

Avantages du produit
- Perméable à la vapeur d'eau
- Bonnes propriétés d'application
- Très bonne adhérence sur les flancs des joints

Couleur
- Blanc
  Gris
  Sulfadur
  Anthracite
  Gris foncé
  Gris-beige
  Gris souris
  Beige
  Noir

Champ d'application
- Pour les revêtements de murs et de façades en céramique
- Mortier de jointement spécial à la truelle pour briquettes de parement en clinker rugueuses, poreuses et absorbantes, dalles en pierre naturelle et artificielle
- Particulièrement pour les systèmes de façade MARMOtherm Ceramo, MARMOtherm Robusto Ceramo et MARMOtec Ceramo
- Maçonnerie apparente et de parement
- Largeur des joints : 6 - 20 mm
- Profondeur des joints : 6 - 25 mm

Caractéristiques du produit
- Perméable à la vapeur d'eau
- Bonnes propriétés d'application
- Très bonne adhérence sur les flancs des joints
- Résistant aux intempéries
- Résistant au gel
- Hydrofuge

Consommation
Voir calculateur de consommation www.ch.weber

weber
SAINT-GOBAIN

Ce qu'il faut savoir avant l'application

Ne pas jointoyer en cas d'exposition directe au soleil, à un matériau de revêtement chauffé, à une chaleur ou une humidité directe ou à des courants d'air. Le chauffage par le sol doit être arrêté lors du jointoiement et pendant le durcissement (au moins 24 heures). Les différences de comportement d'absorption du support, du matériau de revêtement et des bords du joint peuvent entraîner des différences de couleur dans le mortier de jointoiement durci. Les résidus de mortier peuvent adhérer aux surfaces poreuses (y compris les micropores), rugueuses et mates. En cas de doute, effectuer un essai de jointoiement. Si nécessaire, ces décolorations peuvent être évitées en mouillant préalablement le revêtement. Lors du jointoiement de carreaux de pierre naturelle ou artificielle, suivre les recommandations du fabricant et effectuer un essai de jointoiement.
N'utiliser qu'un mortier de jointoiement du même numéro de lot pour un seul objet.
Éviter autant que possible les substances qui attaquent le mortier, comme les produits de nettoyage acides ; respecter les instructions du fabricant pour le nettoyage de construction et d'entretien. L'utilisation fréquente et intensive de produits de nettoyage acides et les longues durées d'exposition peuvent attaquer le joint en ciment. Mouiller soigneusement les joints au préalable et rincer abondamment à l'eau après le nettoyage. Éviter de surdoser les produits de nettoyage.

Pour les façades, faites intervenir nos conseillers techniques dès la phase de planification.

Le temps de séchage du lit de colle des briques klinker avant le jointoiement est d'au moins 14 jours. Protéger impérativement les briques klinker de la pluie battante, d'un fort rayonnement solaire et du gel, en les recouvrant par exemple. Afin d'éviter que la surface des joints ne brûle, il convient de maintenir les joints humides suffisamment longtemps lorsque les conditions ambiantes sont défavorables. Afin d'éviter des différences de couleur, les mélanges de mortier de jointoiement doivent toujours être mélangés et appliqués avec la même quantité d'eau définie.
Tester l'applicabilité sur une surface échantillon.
Aucun additif ne doit être mélangé au mortier. Pendant la mise en œuvre et le séchage, la température de l'air, des matériaux utilisés et du support ne doit pas descendre en dessous de +5 °C.

Préparation du support

Les joints doivent être grattés sur une profondeur d'environ 10 à 15 mm. Si des cavités se trouvent encore dans la maçonnerie, elles doivent également être soigneusement obturées avec du mortier avant le jointoiement, car sinon des accumulations d'eau sont possibles, ce qui peut entraîner un lessivage et des salissures sur la façade. Avant de commencer le jointoiement, la maçonnerie apparente et de parement doit être âgée d'au moins 3 à 4 semaines, afin d'éviter que le mortier de maçonnerie qui n'a pas encore suffisamment pris ne soit évacué lors du nettoyage de la surface de la façade. Le joint gratté doit être nettoyé à l'aide d'une brosse ou d'un outil similaire, après avoir mouillé la surface de la façade à nettoyer. Une surface de façade souillée (p. ex. efflorescences) doit être nettoyée de manière professionnelle suffisamment tôt avant le jointoiement.

Mise en œuvre

Mélange : Gâcher le mortier avec de l'eau propre pour obtenir une pâte homogène sans grumeaux. Respecter le taux de gâchage prescrit.

Jointoyage : Lorsque le mortier ne colle plus et ne se désagrège pas, la consistance adaptée au jointoiement (terre humide) est atteinte. Le mortier de jointoiement est appliqué en deux fois dans le réseau de joints éventuellement prémouillé.

Lavage / nettoyage : Balayer ensuite avec précaution les surfaces de façade jointoyées à l'aide d'un balai à main, en diagonale par rapport au sens du joint.

Traitement de cure

Protéger les revêtements extérieurs fraîchement collés et jointoyés des rayons directs du soleil, de la pluie et du gel pendant au moins 7 jours.

Instructions pour le stockage

Au sec dans son emballage d'origine non ouvert

Stabilité au stockage min.

12 months

Instructions spéciales

Les propriétés techniques, telles que le temps de mise en œuvre, praticabilité etc., se réfèrent à une température de +23 °C sans courant d'air et une humidité de l'air relative de 50 %. Des températures plus élevées et une humidité de l'air plus faible accélèrent le processus de réaction et inversement.

Il faut respecter, entre autres, les normes SIA 244, SIA 246 et SIA 248 pour la mise en œuvre.

Propriété	Valeur
ø Ajout d'eau	2.7 l / sac de 30 kg
Résistance à la compression min. après 28 d	10 N/mm^2
Résistance à la traction par flexion min. après 28 d	4 N/mm^2
ø Coefficient de perméabilité à diffusion de la vapeur d'eau µ	25
Classification CE	M 10 selon EN 998-2
ø Masse volumique du mortier frais	1700 kg/m^3
Largeur min. du joint	6 mm
Largeur max. du joint	20 mm
Température de mise en œuvre min. (air, support, matériel)	5 °C
Température de mise en œuvre max. (air, support, matériel)	25 °C

Les normes, les fiches techniques et les instructions de traitement des associations professionnelles respectives et des éventuels autres fournisseurs de matériaux de construction ainsi que les brochures/tableaux d'application weber doivent être respectés. Conseils de sécurité : Respectez la fiche de données de sécurité. Avis de garantie : Saint-Gobain Weber AG garantit la parfaite qualité de ses produits dans le cadre des conditions générales de vente et de livraison. Les conditions de traitement étant très variables, les recommandations ci-dessus doivent être considérées comme des informations générales sans aucune garantie de propriétés.

T: +41 44 947 88 55, Saint-Gobain Weber SA, Industriestrasse 10, CH-8604 Volketswil ZH

PR00065704

Stand 24.01.2023