



SCHEDA TECNICA

weberpave fix rapid

Malta di fissaggio a presa molto rapida

Campo di applicazione

- Installazione di dissuasori, cartelli stradali o pubblicitari, panchine, recinzioni, ecc.
- Lavori di riparazione minori

Caratteristiche del prodotto

- A presa molto rapida - caricabile quasi immediatamente
- Facile da lavorare
- Facile da miscelare
- Grano massimo 5 mm

Consumo

Per cm spessore dello strato e m² ca. 17 kg

sacco da 25 kg

Vantaggi del prodotto

- A presa molto rapida - caricabile quasi immediatamente
- Facile da lavorare
- Facile da miscelare

Colore

- Grigio

Preparazione del sottofondo

Il sottofondo deve essere privo di sostanze che inibiscono l'adesione, come polvere o grasso, e deve essere sufficientemente portante. Pre-bagnare accuratamente il sottofondo e lasciarlo asciugare al tatto immediatamente prima la gettata. Le parti metalliche da installare devono essere pulite, sgrassate e prive di ruggine.

Lavorazione

Miscelazione: Manualmente, con una pala o con un miscelatore elettrico lento (500 giri/min), miscelare la malta con la quantità d'acqua pulita indicata fino a ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Regolare la quantità d'acqua in base al tipo di lavoro.

Lavorazione: Nei pavimenti, versare la malta in modo uniforme, evitando qualsiasi inclusione d'aria. Per l'applicazione verticale, mettere la malta in una consistenza plastica, evitando inclusione d'aria.

Non usare materiale che si è già irrigidito. Pulire gli strumenti con acqua immediatamente dopo l'uso.

Trattamento successivo

Un trattamento successivo deve essere sempre effettuato. Proteggere la malta dall'asciugatura troppo rapida, soprattutto in caso di temperature elevate, luce solare diretta e/o vento forte. Il trattamento successivo può essere effettuato, per esempio, coprendo con film in PE o stuoie geotessili.

Per evitare danni dovuti al gelo, proteggere le superfici appena preparate dal gelo notturno e dal gelo persistente con stuoie isolanti adeguate e prolungare il periodo trattamento successivo.

Restrizioni / precauzione richiesta

Non utilizzare direttamente sull'asfalto o sul conglomerato bituminoso. Non è destinato all'uso su tombini. Non mescolare con altri prodotti.

A contatto con acqua, il materiale ha una reazione fortemente alcalina. Proteggere la pelle e gli occhi.

Istruzioni di stoccaggio

All'asciutto nell'imballaggio originale non aperto

Stabilità di stoccaggio min.

6 months

Istruzioni speciali

I dati tecnici si riferiscono a una temperatura di 20 ± 2 °C, se non diversamente indicato.

Proprietà	Valore
Ø Aggiunta di acqua	3.25 - 3.75 l / sacco da 25 kg
Ø Tempo di lavorabilità	3 min
Ø Massa volumica della malta indurita	2200 kg/m ³
Resistenza a compressione min. dopo 1 d	8 N/mm ²
Resistenza a compressione min. dopo 28 d	25 N/mm ²

Proprietà	Valore
Grano max.	5.0 mm
Temperatura di lavorazione max. (aria, supporto, materiale)	35 °C
Temperatura di lavorazione min. (aria, supporto, materiale)	5 °C

Devono essere rispettate le norme, le schede tecniche e le istruzioni per l'elaborazione delle rispettive associazioni di categoria e di eventuali altri fornitori di materiali da costruzione, nonché i depliant/tabelle di applicazione Weber. Consigli per la sicurezza: Osservare la scheda di sicurezza. Avviso di garanzia: Saint-Gobain Weber AG garantisce la perfetta qualità dei suoi prodotti nell'ambito delle condizioni generali di vendita e di consegna. Poiché le condizioni di lavorazione sono molto diverse, le raccomandazioni di cui sopra devono essere considerate come informazioni generali senza alcuna garanzia di proprietà.

T: +41 44 947 88 00, Saint-Gobain Weber AG, Industriestrasse 10, CH-8604 Volketswil ZH

