



Sac à 25 kg

Avantages du produit

- Résistance de surface selon le dosage
- Peu de tension, par conséquent sans joints sur de grandes surfaces (selon le revêtement)
- Convient également pour le collage de parquet

FICHE TECHNIQUE

Anhydrite CAB-30

Liant à base de sulfate de calcium pour les chapes réalisées de façon traditionnelle

Champ d'application

Utilisation possible comme chape sur couche de séparation, isolation et sur chauffage au sol, aussi bien dans la construction de logements, de bâtiments commerciaux et de bâtiments de l'industrie légère.

Caractéristiques du produit

La chape convient pour l'application de tous les revêtements couvrants.

Le mortier de chape est mélangé à partir des composants suivants :

- Liant à base de sulfate de calcium CAB-30
- Adjuvant augmentant la résistance, par ex. Anhydur® pro ou Mebofix® pro, en plus du séchage rapide
- Agrégat (sable et gravillons)
- Eau

Ce qu'il faut savoir avant l'application

Faire une estimation des besoins en matériau nécessaires avant la mise en œuvre. Veuillez demander des conseils en cas de doutes sur la mise en œuvre, le support ou les particularités structurelles.

Consommation

CA-C20-F4 env.	350 kg/m ³
CA-C30-F5 env.	415 kg/m ³

Mise en œuvre

Le mortier de consistance de terre humide à légèrement plastique est apporté sur la surface de pose, puis étiré et lissé. Faire attention à un bon compactage. Les épaisseurs de pose et les résistances sont réglementées dans la norme SIA 251:2008.

Adjuvant

Pour obtenir un mortier de parfaite qualité, il faut utiliser un agrégat approprié sous forme de sable avec une granulométrie de 0 à 8 mm en plus du liant CAB-30 et des adjuvants **Anhydur® pro** ou **Mebofix® pro**.

Gâchage

Rapport du mélange (liant : agrégat), en fonction de la classe de résistance, 1 : 3 à 1 : 5 selon les parties en poids.

Maturité de pose

Humidité résiduelle maximale : Chauffé et non chauffé ≤ 0.5 % CM

Instructions pour le stockage

Stocker dans l'emballage d'origine, au sec et à l'abri de l'humidité.

Stabilité au stockage min.

12 months

Instructions spéciales

- Les données de consommation sont à titre indicatif lorsque la mise en œuvre est conforme au règle de l'art.
- Les données techniques se réfèrent à 20 °C et 65 % humidité relative.

Les indications figurant dans cette brochure se basent sur nos connaissances techniques actuelles et notre expérience. Elles ne dispensent pas l'utilisateur de procéder à ses propres contrôles et essais lors du traitement et de l'utilisation de nos produits en raison des nombreux facteurs d'influence et ne constituent que des prescriptions générales. Les indications relatives aux propriétés des produits, ou à leur compatibilité pour des applications concrètes, sont fournies sans engagement de notre part. Les normes applicables ainsi que les fiches techniques et les instructions de mise en œuvre des fédérations professionnelles correspondantes et autres fournisseurs de matériaux de construction doivent être respectées. Consigne de sécurité: respecter la fiche de données de sécurité. Remarque relative à la garantie: Saint-Gobain Weber AG assure la garantie quant à la qualité irréprochable de ses produits dans le cadre des conditions de vente et de livraison générales. Il incombe à l'utilisateur de respecter les éventuels droits de protection ainsi que les lois et dispositions en vigueur. Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications afin de servir le progrès technique.

T: +41 56 463 68 68, KBS SA, Industriestrasse 16, CH-5106 Veltheim AG

