



#### Vantaggi del prodotto

- Miglioramento della lavorabilità della malta per massetti
- Riduzione del tempo di asciugatura

# SCHEDA TECNICA

## Anhydur® pro

### Aiuto per la lavorazione per massetti a base di solfato di calcio e cementizi

#### Campo di applicazione

**Anhydur® pro** è un additivo in polvere per massetti a base di solfato di calcio e cementizi convenzionali.

**Anhydur® pro** è particolarmente adatto per la realizzazione di massetti radianti.

#### Caratteristiche del prodotto

- Riduzione del fabbisogno d'acqua della malta per massetti.
- Adatto per tutti i rivestimenti del pavimento.
- Soddisfa i requisiti dell'AgBB.
- Anhydur® pro non congela ed è adatto per la realizzazione di malta secca.

#### Consumo

percentuale del peso del cemento	0.6 %
percentuale del peso del solfato di calcio	0.4 %

## Lavorazione

---

**Anhydur® pro** viene aggiunto direttamente nel miscelatore dopo l'immissione di metà dell'aggregato da costruzione. Durata di miscelazione almeno di 2 minuti dopo l'aggiunta dell'ultimo aggregato da costruzione.

---

## Restrizioni / precauzione richiesta

---

- Non utilizzare Anhydur® pro in combinazione con altri additivi per massetti!
- Non dosare Anhydur® pro nel bidone con acqua d'impasto!

## Istruzioni di stoccaggio

---

Conservare all'asciutto, al riparo dall'umidità, nei contenitori originali.

## Stabilità di stoccaggio min.

---

12 months

## Istruzioni speciali

---

- Proteggere dall'umidità!
- A causa dell'effetto di risparmio d'acqua di Anhydur® pro, è assolutamente necessario ridurre la quantità d'acqua durante la produzione della malta.
- La malta per massetti deve avere una consistenza di lavorazione di «terra umida».
- Il dati tecnici si riferiscono a 20 °C e 65 % umidità relativa.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sulle nostre attuali conoscenze tecniche ed esperienze. A causa della vasta gamma di possibili influenze durante la lavorazione e l'applicazione dei nostri prodotti, esse non esonerano il trasformatore dall'effettuare i propri test e prove e rappresentano solo linee guida generali. Non è possibile ricavarne una garanzia giuridicamente vincolante di determinate proprietà o idoneità per un'applicazione specifica. Le norme pertinenti, le schede tecniche e le istruzioni di lavorazione delle rispettive associazioni di categoria e di eventuali altri fornitori di materiali da costruzione devono essere rispettate. Nota di sicurezza: Osservare la scheda dati di sicurezza. Nota di garanzia: Nell'ambito delle condizioni generali di vendita e di fornitura, la Saint-Gobain Weber AG garantisce la qualità ineccepibile dei propri prodotti. Eventuali diritti di proprietà industriale nonché le leggi e i regolamenti vigenti devono essere sempre rispettati dall'utilizzatore sotto la propria responsabilità. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche nell'interesse del progresso tecnico.

T: +41 44 947 88 55, e-mail: [technik@weber-marmoran.ch](mailto:technik@weber-marmoran.ch), Saint-Gobain Weber AG, Industriestrasse 10, CH-8604 Volketswil ZH

i