

SCHEDA TECNICA



Vantaggi del prodotto

- Pressoché invisibile in superficie
- Facile aggiunta direttamente nella pompa per massetto
- Le caratteristiche di lavorazione della malta vengono limitate solo in minima misura

Fibre di vetro KBS

Armatura in fibra di vetro per massetti cementizi

Campo di applicazione

Le **Fibre di vetro KBS** vengono impiegate in massetti con legante a base di cemento per ridurre le fessurazioni precoci.

Da sapere prima dell'applicazione

Prima della lavorazione, stimare il fabbisogno necessario. In caso di dubbio sulla lavorazione, sul sottofondo o sulle particolarità costruttive, richiedere una consulenza.

Consumo

per m³ di massetto

0.75 - 3.0 kg

Materiale

Lunghezza delle fibre: 12 mm

Restrizioni / precauzione richiesta

- Le fibre di vetro sono resistenti alla corrosione, cioè non arrugginiscono.
- Tuttavia, non sono resistenti agli alcali.
- Si decompongono sotto l'influenza dell'umidità nella malta con legante a base di cemento e non sono più presenti dopo qualche tempo.

Istruzioni di stoccaggio

Conservare all'asciutto, al riparo dall'umidità, nei contenitori originali.

Stabilità di stoccaggio min.

60 months

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sulle nostre attuali conoscenze tecniche ed esperienze. A causa della vasta gamma di possibili influenze durante la lavorazione e l'applicazione dei nostri prodotti, esse non esonerano il trasformatore dall'effettuare i propri test e prove e rappresentano solo linee guida generali. Non è possibile ricavarne una garanzia giuridicamente vincolante di determinate proprietà o idoneità per un'applicazione specifica. Le norme pertinenti, le schede tecniche e le istruzioni di lavorazione delle rispettive associazioni di categoria e di eventuali altri fornitori di materiali da costruzione devono essere rispettate. Nota di sicurezza: Osservare la scheda dati di sicurezza. Nota di garanzia: Nell'ambito delle condizioni generali di vendita e di fornitura, la Saint-Gobain Weber AG garantisce la qualità ineccepibile dei propri prodotti. Eventuali diritti di proprietà industriale nonché le leggi e i regolamenti vigenti devono essere sempre rispettati dall'utilizzatore sotto la propria responsabilità. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche nell'interesse del progresso tecnico.

T: +41 56 463 68 68, KBS AG, Industriestrasse 16, CH-5106 Veltheim AG

i