



FICHE TECHNIQUE

Mebofix® pro

Accélérateur de séchage pour chapes à base de sulfate de calcium

Avantages du produit

- Réduction du besoin en eau
- Praticabilité rapide
- Réduction de la durée de séchage de jusqu'à 60 %
- Début du chauffage déjà au bout de 3 jours
- Augmentation des résistances de la chape

Champ d'application

Adjuvant en poudre pour accélérer le séchage des chapes à base de sulfate de calcium. **Mebofix® pro** convient spécialement aux chapes chauffantes.

Caractéristiques du produit

- Convient à tous les revêtements de sol.
- Remplit les exigences de AgBB.
- Mebofix® pro ne gèle pas et convient à la réalisation de mortier sec.

Consommation

pourcentage du poids du sulfate de calcium 1.3 %

Mise en œuvre

L'ajout de **Mebofix® pro** s'effectue directement dans le mélangeur après avoir versé la moitié des granulats.
Durée de mélange d'au moins 2 minutes après avoir ajouté le reste de granulats.
Mélange de 62.5 kg de CAB 30 : Quantité ajoutée 1.3 % = 800 g (0.8 l).

Maturité de pose

Toujours effectuer une mesure CM pour déterminer la maturité de pose.
Chauffé et non chauffé ≤ 0.5 % CM.

Restrictions / attention requise

- Mebofix® pro ne doit pas être utilisé en combinaison avec d'autres adjuvants !
- Ne pas doser Mebofix® pro dans le bidon avec eau de gâchage !

Instructions pour le stockage

Stocker dans l'emballage d'origine, au sec et à l'abri de l'humidité.

Stabilité au stockage min.

12 months

Instructions spéciales

- A protéger contre l'humidité !
- En raison de l'action réductrice d'eau de Mebofix® pro, il faut impérativement diminuer la quantité d'eau à la réalisation du mortier.
- Le mortier de chape doit être porté à une consistance de mise en œuvre de «terre humide».
- Veuillez respecter les recommandations de chauffage.
- Les données techniques se réfèrent à 20 °C et 65 % humidité relative.

Les indications figurant dans cette brochure se basent sur nos connaissances techniques actuelles et notre expérience. Elles ne dispensent pas l'utilisateur de procéder à ses propres contrôles et essais lors du traitement et de l'utilisation de nos produits en raison des nombreux facteurs d'influence et ne constituent que des prescriptions générales. Les indications relatives aux propriétés des produits, ou à leur compatibilité pour des applications concrètes, sont fournies sans engagement de notre part. Les normes applicables ainsi que les fiches techniques et les instructions de mise en œuvre des fédérations professionnelles correspondantes et autres fournisseurs de matériaux de construction doivent être respectées. Consigne de sécurité: respecter la fiche de données de sécurité. Remarque relative à la garantie: Saint-Gobain Weber AG assure la garantie quant à la qualité irréprochable de ses produits dans le cadre des conditions de vente et de livraison générales. Il incombe à l'utilisateur de respecter les éventuels droits de protection ainsi que les lois et dispositions en vigueur. Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications afin de servir le progrès technique.

T: +41 56 463 68 68, KBS SA, Industriestrasse 16, CH-5106 Veltheim AG

i