



# SCHEDA TECNICA

## Mebofix® pro

### Acceleratore di essiccazione per massetti a base di solfato di calcio

#### Campo di applicazione

Additivo in polvere per l'accelerazione dell'asciugatura di massetti in solfato di calcio. **Mebofix® pro** è particolarmente adatto per massetti radianti.

#### Caratteristiche del prodotto

- Adatto per tutti i rivestimenti del pavimento.
- Soddisfa i requisiti dell'AgBB.
- Mebofix® pro non congela ed è adatto per la realizzazione di malta secca.

#### Consumo

percentuale del peso del solfato di calcio 1.3 %

#### Vantaggi del prodotto

- Riduzione del fabbisogno d'acqua
- Calpestabilità precoce
- Riduzione del tempo di asciugatura fino al 60 %
- Inizio del riscaldamento già dopo 3 giorni
- Aumento delle rigidità del massetto

## Lavorazione

**Mebofix® pro** viene aggiunto direttamente nel miscelatore dopo l'immissione di metà dell'aggregato da costruzione. Durata di miscelazione almeno di 2 minuti dopo l'aggiunta dell'ultimo aggregato da costruzione. Miscela da 62.5 kg CAB 30: Quantità in aggiunta 1.3 % = 800 g (0.8 l).

## Maturità di posa

Per determinare la maturità di posa, eseguire sempre una misurazione CM.  
Riscaldato e non riscaldato  $\leq 0.5$  CM-%.

## Restrizioni / precauzione richiesta

- Mebofix® pro non deve essere utilizzato in combinazione con altri additivi!
- Non dosare Mebofix® pro nel bidone con acqua d'impasto!

## Istruzioni di stoccaggio

Conservare all'asciutto, al riparo dall'umidità, nei contenitori originali.

## Stabilità di stoccaggio min.

12 months

## Istruzioni speciali

- Proteggere dall'umidità!
- A causa dell'effetto di risparmio d'acqua di Mebofix® pro, è assolutamente necessario ridurre la quantità d'acqua durante la produzione della malta.
- La malta per massetti deve avere una consistenza di «terra umida».
- Osservare le raccomandazioni per il riscaldamento.
- Il dati tecnici si riferiscono a 20 °C e 65 % umidità relativa.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sulle nostre attuali conoscenze tecniche ed esperienze. A causa della vasta gamma di possibili influenze durante la lavorazione e l'applicazione dei nostri prodotti, esse non esonerano il trasformatore dall'effettuare i propri test e prove e rappresentano solo linee guida generali. Non è possibile ricavarne una garanzia giuridicamente vincolante di determinate proprietà o idoneità per un'applicazione specifica. Le norme pertinenti, le schede tecniche e le istruzioni di lavorazione delle rispettive associazioni di categoria e di eventuali altri fornitori di materiali da costruzione devono essere rispettate. Nota di sicurezza: Osservare la scheda dati di sicurezza. Nota di garanzia: Nell'ambito delle condizioni generali di vendita e di fornitura, la Saint-Gobain Weber AG garantisce la qualità ineccepibile dei propri prodotti. Eventuali diritti di proprietà industriale nonché le leggi e i regolamenti vigenti devono essere sempre rispettati dall'utilizzatore sotto la propria responsabilità. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche nell'interesse del progresso tecnico.

T: +41 56 463 68 68, KBS AG, Industriestrasse 16, CH-5106 Veltheim AG

i