

PRODUKTDATENBLATT



Produktvorteile

- Sehr wirtschaftlich wegen reduziertem Harzbedarf

Stretto Quarzsand

Spezial-Quarzsand für Epoxidharz-Schnellestriche

Anwendungsbereich

Stretto Quarzsand ist ein Spezialsand zur Herstellung schnell abbindender und früh belegbarer Estrichmörtel, bestehend aus 2K-Epoxidharz **weber.floor 4712** und **Stretto Quarzsand** (0 - 4 mm) die auf der Baustelle gemischt werden.

Produkteigenschaften

- Maschinell verarbeitbar (z. B. Estrich.Boy, Estromat, Mixokret)
- Leicht mit Latte abzuziehen

Wissenswertes vor Applikation

Vor Verarbeitung erforderlichen Materialbedarf abschätzen. Im Zweifelsfall bezüglich Verarbeitung, Untergrund oder konstruktiver Besonderheiten bitte Beratung anfordern.

Verbrauch/Ergiebigkeit

pro cm Schichtdicke ca.

Stretto Quarzsand

17 kg/m²

weber.floor 4712

0.7 kg/m²

Verarbeitung

Harz und Härter mit einem Quirl gut vermischen.

Mit einem Pinsel werden die Flanken des auszubessernden Estrichs mit Epoxidharz kräftig eingerieben. Der Rest des Harzes mit dem Quarzsand vermischen und mind. 3 Minuten verrühren.

Mischungsverhältnis für einen Kunstharzestrich SR-F7:

1 kg **weber.floor 4712** auf 25 kg **Stretto Quarzsand**

Einschränkungen / Vorsicht geboten

- Nur Personen, die mit chemisch aushärtenden Reaktionsharzen vertraut sind, dürfen diese Produkte verarbeiten.
- Die Räume müssen ausreichend belüftet werden (möglichst Querbelüftung). Um Hautkontakt zu vermeiden, müssen Schutzbrillen (z. B. beim Mischen), geeignete Handschuhe und Arbeitskleidung getragen werden.
- Technisches Merkblatt von **weber.floor 4712** beachten.

Lagerungsvorschriften

Trocken, vor Feuchtigkeit geschützt in Originalgebinden lagern.

Min. Lagerstabilität

12 months

Besondere Hinweise

- Eine leichte mechanische Belastbarkeit ist nach einem Tag, die volle mechanische Belastbarkeit nach drei Tagen und die chemische Belastbarkeit nach sieben Tagen gegeben.
- Die technischen Daten beziehen sich auf 20 °C und 65 % relative Luftfeuchtigkeit.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Einschlägige Normen, Merkblätter und Verarbeitungsanweisungen der jeweiligen Fachverbände und möglicher weiterer Baustofflieferanten sind zu beachten. Sicherheitshinweis: Sicherheitsdatenblatt beachten. Gewährleistungshinweis: Die Saint-Gobain Weber AG übernimmt im Rahmen der allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen Gewähr für einwandfreie Qualität ihrer Produkte. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

T: +41 56 463 68 68, KBS AG, Industriestrasse 16, CH-5106 Veltheim AG

i