



Avantages du produit

- Très économe grâce au besoin réduit en résine

FICHE TECHNIQUE

Sable de quartz Stretto

Sable de quartz spécial pour la réalisation de chapes rapides à base de résine

Champ d'application

Le **sable de quartz Stretto** est un sable spécial pour la préparation de mortier de chape à prise rapide et rapidement recouvrable, à base de résine époxy à 2 composants **weber.floor 4712** et de **Sable de quartz Stretto** (0 - 4 mm), le mélange étant effectué sur chantier.

Caractéristiques du produit

- Traitement mécanique (par ex. Estrich.Boy, Estromat, Mixokret)
- Tirer légèrement à l'aide d'une latte

Ce qu'il faut savoir avant l'application

Faire une estimation des besoins nécessaires avant la mise en œuvre. Veuillez demander des conseils en cas de doutes sur la mise en œuvre, le support ou les particularités structurelles.

Consommation

par cm d'épaisseur env.

Sable de quartz Stretto

17 kg/m²

weber.floor 4712

0.7 kg/m²

Mise en œuvre

Bien mélanger la résine et le durcisseur à l'aide d'un malaxeur.

Frotter énergiquement les bords de la chape à améliorer de résine époxy à l'aide d'un pinceau. Mélanger le reste de résine avec le sable de quartz et brasser pendant au moins 3 minutes.

Rapport de mélange pour une chape en résine synthétique SR-F7 :

1 kg de **weber.floor 4712** pour 25 kg de **sable de quartz Stretto**.

Restrictions / attention requise

- Seules des personnes familiarisées aux résines composites à durcissement chimique doivent mettre en œuvre ces produits.
- Les pièces doivent être suffisamment aérées (aération transversale si possible). Il faut porter des lunettes de protection (lors du gâchage par ex.), des gants et des vêtements de travail appropriés pour éviter tout contact avec la peau.
- Consulter la fiche technique et la fiche technique de **weber.floor 4712**.

Instructions pour le stockage

Stocker dans l'emballage d'origine, au sec et à l'abri de l'humidité.

Stabilité au stockage min.

12 months

Instructions spéciales

- Faible résistance mécanique après un jour, résistance mécanique complète après trois jours et résistance chimique après 7 jours.
- Les données techniques se réfèrent à 20 °C et 65 % humidité relative.

Les indications figurant dans cette brochure se basent sur nos connaissances techniques actuelles et notre expérience. Elles ne dispensent pas l'utilisateur de procéder à ses propres contrôles et essais lors du traitement et de l'utilisation de nos produits en raison des nombreux facteurs d'influence et ne constituent que des prescriptions générales. Les indications relatives aux propriétés des produits, ou à leur compatibilité pour des applications concrètes, sont fournies sans engagement de notre part. Les normes applicables ainsi que les fiches techniques et les instructions de mise en œuvre des fédérations professionnelles correspondantes et autres fournisseurs de matériaux de construction doivent être respectées. Consigne de sécurité: respecter la fiche de données de sécurité. Remarque relative à la garantie: Saint-Gobain Weber AG assure la garantie quant à la qualité irréprochable de ses produits dans le cadre des conditions de vente et de livraison générales. Il incombe à l'utilisateur de respecter les éventuels droits de protection ainsi que les lois et dispositions en vigueur. Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications afin de servir le progrès technique.

T: +41 56 463 68 68, KBS SA, Industriestrasse 16, CH-5106 Veltheim AG

