


PRODUKTDATENBLATT



Karton à 25 Stück

Produktvorteile

- Einfache Verarbeitung
- Hochelastisch
- Wasserdicht, auch für Dauernassbereiche bis 2 bar

Farbe

- Gelb

weber DEC

Dicht-Ecke

Anwendungsbereich

- Dicht-Ecke zur Abdichtung von Fugen, Ecken und Boden/Wand-Anschlüssen in Nassräumen
- Überbrücken von Anschluss- und Bewegungsfugen
- Für Duschen, Balkone und Terrassen
- Innen und aussen

Produkteigenschaften

- Einfache Verarbeitung
- Hochelastisch
- Wasserdicht, auch für Dauernassbereiche bis 2 bar
- Dampfbremsend
- Reissfest
- Witterungs- und alkalibeständig
- Vlieskaschiert

Verarbeitung

Nach der Einbettung des Dichtbandes **weber DEC** in die erste frische Abdichtungsschicht eindrücken und mit einer zweiten Abdichtungsschicht überarbeiten. Keine scharfkantigen Werkzeuge verwenden. weber Abdichtungszubehör ist grundsätzlich vor unmittelbarer mechanischer Beanspruchung zu schützen.

Einschränkungen / Vorsicht geboten

Nicht beständig gegen Mineralöle, Benzine, Kraftstoffe und Aromaten wie Toluol.

Lagerungsvorschriften

Frostfrei im ungeöffneten Original-Gebinde

Min. Lagerstabilität

24 months

| Eigenschaft | Wert |
|--|------------------------------|
| Min. Bruchdehnung | 190 % |
| Min. Temperaturbeständigkeit | -30 °C |
| Max. Temperaturbeständigkeit | 90 °C |
| Dauernassbereicheignung | Ja |
| Beanspruchungsklasse(n) / Feuchtigkeit | 0 A0 A B0 B C |
| Farbe | gelb |

Einschlägige Normen, Merkblätter und Verarbeitungsanweisungen der jeweiligen Fachverbände und möglicher weiterer Baustofflieferanten sowie die weber Broschüren/Anwendungstabellen sind zu beachten. Sicherheitshinweis: Sicherheitsdatenblatt beachten. Gewährleistungshinweis: Die Saint-Gobain Weber AG übernimmt im Rahmen der allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen Gewähr für einwandfreie Qualität ihrer Produkte. Da die Verarbeitungsbedingungen sehr unterschiedlich sind, müssen obige Empfehlungen als allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftenzusicherungen betrachtet werden.

T: +41 52 244 40 00, Saint-Gobain Weber AG, Technoramastrasse 9, CH-8404 Winterthur ZH

