

FICHE TECHNIQUE



Seau 25 kg

Avantages du produit

- À base d'une émulsion de résine de silicone
- Structure: structure de crépi ribé plein (positive)
- Perméabilité à la diffusion de vapeur
- Résistance durable aux intempéries et hydrophobie
- Bonne résistance à l'adhésion

Couleur

- Blanc

Crépi ribé plein silicone extérieur C210

Crépi de finition sur base d'une résine stabilisée de silicone émulsionnée

Ce qu'il faut savoir avant l'application

grains :

0,5 ; 1,0 ; 1,5 ; 2,0 ; 3,0 ; 4,0 ; 6,0mm

Nuances :

Blanc naturel, disponible dans toutes les nuances de la collection d'échantillons de couleurs MARMORAN, sur demande également dans des nuances spéciales selon l'échantillon de couleurs

Suppléments couleur :

voir Prestations

Épaisseur d'application :

0,5 - 6,0 mm

Stockage:

Se conserve au moins 12 mois dans son emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et des rayons directs du soleil (+5 à +30°C).

La préparation de surface

Le support doit être sec, propre (les résidus de produits de décoffrage sont à éliminer) et absorbant. Selon état, traiter la surface à la couche de fond MARMORAN silicone, au fond pénétrant ou au fond isolant.

Mise en oeuvre

Le MARMORAN crépi silicone ribé plein extérieur est livré prêt à l'emploi. Une éventuelle adaptation de la viscosité peut se faire par adjonction d'un peu d'eau. Le contenu du bidon est à brasser avant l'emploi. N'utiliser que des outils et ustensiles inoxydables. Le crépi s'applique en couche de 1,5 fois l'épaisseur du grain. La surface est structurée au frottoir en bois, en plastique ou en plexiglas.

Instructions pour le stockage

l'abri du gel et de la chaleur

Stabilité au stockage min.

12 months

Propriété	Valeur
∅ Temps de revêtement supplémentaire	48 hour(s)
Constituants	-silicone émulsionnée -marbre broyé
Température de mise en œuvre max. (air, support, matériel)	30 °C
Température de mise en œuvre min. (air, support, matériel)	5 °C
Stabilité au stockage min.	12 months
Aptitude à l'utilisation en milieu humide permanent	Non
Phrases de sécurité H	H332-Nocif par inhalation

Propriété	Valeur
Phrases de sécurité P	<p>P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.</p> <p>P102-Tenir hors de portée des enfants.</p> <p>P103-Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions.</p> <p>P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/ vapeurs/aérosols.</p> <p>P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.</p> <p>P304 + P340-EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.</p> <p>P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/... en cas de malaise.</p>
Outils	taloche
∅ Ajout d'eau	Le MARMORAN crépi silicone ribé plein extérieur est livré prêt à l'emploi. Une éventuelle adaptation de la viscosité peut se faire par adjonction d'un peu d'eau.
Transmission de vapeur d'eau (approx.)	Wasserdampfdurchlässigkeit (μ) : V2 (EN 15824:2009)

Les normes, les fiches techniques et les instructions de traitement des associations professionnelles respectives et des éventuels autres fournisseurs de matériaux de construction ainsi que les brochures/tableaux d'application weber doivent être respectés. Conseils de sécurité : Respectez la fiche de données de sécurité. Avis de garantie : Saint-Gobain Weber AG garantit la parfaite qualité de ses produits dans le cadre des conditions générales de vente et de livraison. Les conditions de traitement étant très variables, les recommandations ci-dessus doivent être considérées comme des informations générales sans aucune garantie de propriétés.

T: +41 44 947 88 55, e-mail: technik@weber-marmoran.ch, Saint-Gobain Weber SA, Industriestrasse 10, CH-8604 Volketswil ZH

