

SCHEDA TECNICA



Vantaggi del prodotto

- Ponte adesivo minerale al quarzo
- A grande resa e facile da lavorare
- Rivestibile con intonaci di gesso, cemento o a legante organico

Colore

- Grigio



weber haft 260

Ponte di collegamento in quarzo minerale

Campo di applicazione

Per uso esterno e interno.

Come ponte di adesione su calcestruzzo per assorbire intonaci a base minerale.

Come promotore di adesione su intonaci minerali, organici e a base di gesso debolmente assorbenti.

Può essere rivestito con intonaci di finitura minerali, organici e a base di gesso.

Caratteristiche del prodotto

weber.haft 260 è utilizzato come legante su calcestruzzo per assorbire intonaci a base minerale. Si usa come promotore di adesione su intonaci minerali, a base organica e contenenti gesso.

weber.haft 260 può essere applicato a pennello, a rullo o a spruzzo.

Dopo l'applicazione a spruzzo, rilavorare.

Consumo

Per applicazione a rullo: ca. 0.3 kg/m²

Per applicazione a spruzzo: ca. 0.5 kg/m²

Preparazione del supporto

Il supporto deve essere asciutto, pulito, portante, privo di olio per casseforme, polvere e componenti incoerenti. Gli strati di vernice con scarsa adesione o sfarinamento devono essere rimossi. L'umidità del substrato deve essere inferiore al 3%.

Lavorazione

weber haft 260 può essere miscelato a mano o con tutti i comuni miscelatori. Il materiale miscelato deve essere applicato entro circa 2 ore. Il materiale irrigidito non deve essere mescolato di nuovo. Non aggiungere acqua in seguito! Gli attrezzi, le attrezzature e le mani devono essere puliti con acqua subito dopo il lavoro di finitura. I componenti dell'edificio, in particolare finestre, parti metalliche, ecc. possono essere attaccati dall'elevata alcalinità dello stucco. Pertanto, devono essere ben coperti.

Restrizioni / precauzione richiesta

Il contenuto di umidità nel substrato (ad es. calcestruzzo) non deve superare il 3%.

Durante l'applicazione indossare guanti protettivi/indumenti protettivi/protezione per gli occhi/protezione per il viso.

Provoca irritazione cutanea e gravi danni agli occhi.

Stabilità di stoccaggio min.

12 months

Proprietà	Valore
Ø Tempo di polimerizzazione	24 hour(s)
Ø Ulteriore tempo di verniciatura	24 hour(s)
Temperatura di lavorazione max. (aria, supporto, materiale)	30 °C
Temperatura di lavorazione min. (aria, supporto, materiale)	5 °C
Stabilità di stoccaggio min.	12 months
Ø Tempo di lavorabilità	120 min
Idoneità all'uso in ambienti permanente umidi	No



Non utilizzare a temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C. Durante e dopo tutte le applicazioni, i prodotti devono essere protetti dagli effetti degli agenti atmosferici (sole, vento, pioggia e gelo). Non devono essere aggiunti additivi estranei di alcun tipo. Questa scheda tecnica rappresenta una guida generale e serve solo come base per la consulenza. Non ne deriva alcun obbligo legale. La nostra garanzia è limitata alla qualità della merce consegnata. Valgono le norme della SIA V 242/1 "Lavori di costruzione di intonaci e muri a secco", i volantini della SMGV (Associazione svizzera dei maestri pittori e intonacatori) e la regola generale della teoria edilizia.

T: +41 44 947 88 55, e-mail: technik@weber-marmoran.ch, Saint-Gobain Weber AG, Industriestrasse 10, CH-8604 Volketswil ZH