

FICHE TECHNIQUE



KBS 75

Additif pour mortiers d'égalisation légères

Champ d'application

KBS 75 est un adjuvant pour béton polystyrène qui engendre un moussage important.

Consommation

| | |
|---------------------------|-------|
| dosage du poids de ciment | 0.5 % |
|---------------------------|-------|

Bidon à 25 kg

Avantages du produit

- Très moussant
- Consommation économe
- Evite largement le «dé-gorgement»

Préparation du support

Il faut protéger les produits sensibles à l'humidité et aux alcalis contre un contact direct avec du mortier. (par ex. panneaux de placoplâtre, bois, acier, tuyaux zingués, etc.)

Mise en œuvre

Après avoir versé des grains de polystyrène et du ciment dans le malaxeur,

KBS 75 est ensuite ajouté lentement avec l'eau de gâchage de manière contrôlée (l'ajout rapide d'eau empêche d'obtenir un mélange homogène). La durée du gâchage devrait être d'au moins 2 minutes (des durées supérieures à 3 minutes doivent être évitées).

Dosage: 0.5 % du poids de ciment. Ajouter ainsi 0.25 litres d'adjuvant par unité de mélange (50 kg de ciment).

Restrictions / attention requise

- A protéger du gel !
- Il faut noter que le mortier en béton polystyrène «perd» systématiquement de l'eau. Afin d'éviter des dommages dus à l'humidité, il faut appliquer le produit uniquement sur des supports étanches.

Instructions pour le stockage

Stocker dans l'emballage d'origine, au sec et à l'abri du gel.

Instructions spéciales

- Grains et perles doivent être entièrement enrobés de mousse de ciment.
- Les données techniques se réfèrent à 20 °C et 65 % humidité relative.

Données techniques KBS 75

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Consistance | liquide |
| Ø Masse volumique à 20 °C | 1000 g/dm ³ |
| Couleur | brunâtre |

i

Les indications figurant dans cette brochure se basent sur nos connaissances techniques actuelles et notre expérience. Elles ne dispensent pas l'utilisateur de procéder à ses propres contrôles et essais lors du traitement et de l'utilisation de nos produits en raison des nombreux facteurs d'influence et ne constituent que des prescriptions générales. Les indications relatives aux propriétés des produits, ou à leur compatibilité pour des applications concrètes, sont fournies sans engagement de notre part. Les normes applicables ainsi que les fiches techniques et les instructions de mise en œuvre des fédérations professionnelles correspondantes et autres fournisseurs de matériaux de construction doivent être respectées. Consigne de sécurité: respecter la fiche de données de sécurité. Remarque relative à la garantie: Saint-Gobain Weber AG assure la garantie quant à la qualité irréprochable de ses produits dans le cadre des conditions de vente et de livraison générales. Il incombe à l'utilisateur de respecter les éventuels droits de protection ainsi que les lois et dispositions en vigueur. Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications afin de servir le progrès technique.

T: +41 56 463 68 68, KBS SA, Industriestrasse 16, CH-5106 Veltheim AG