

PRODUKTDATENBLATT



MARMORAN Spachtelmasse R innen H410

Organische Spachtelmasse

Verbrauch/Ergiebigkeit

Pro 1 mm Schichtdicke:

ca. 1,75 kg/m²

Sack 25 kg

Produktvorteile

- Fabrikmässig hergestellter Feinspachtel
- Gute Abglätteigenschaften

Untergrundvorbereitung

Vor dem Aufbringen des MARMORAN Spachtelmasse R muss der Untergrund gesund, tragfähig, trocken und frei von Schmutz und Staub sein. Durchschlagende rostende Armierungseisen sind mit einer entsprechenden Farbe abzudecken. Der Feuchtigkeitsgehalt im Untergrund darf folgende Richtwerte (Massenprozent) nicht überschreiten: Beton = 3,0 %, Porenbeton = 17,0 %.

Verarbeitung

MARMORAN Spachtelmasse R ist verarbeitungsbereit und wird direkt auf die mineralischen Untergründe (Beton, Gasbeton, Putz) aufgebracht. MARMORAN Spachtelmasse R eignet sich zur maschinellen Verarbeitung und von Hand. Der Auftrag von MARMORAN Spachtelmasse R erfolgt grundsätzlich in einer Schicht. Bei Schichtstärken von über 4 mm erfolgt die Applikation in 2 Arbeitsgängen, in 2 Schichten. Nach dem Auftragen der ersten Schicht MARMORAN Spachtelmasse R etwas anziehen lassen bevor diese abgeglättet wird. Wird als Deckschicht eine Abglättung gewünscht, kann dieselbe mit MARMORAN Feinspachtel S ausgeführt werden.

Einschränkungen / Vorsicht geboten

- MARMORAN Spachtelmasse R ist ein alkalisches Produkt mit hohem pH-Wert. Bei direktem Hautkontakt mit Wasser abspülen. Im Fall eines direkten Kontaktes mit den Augen sofort und lange mit Wasser ausspülen und Arzt aufsuchen
- Fremdzusätze irgendwelcher Art dürfen nicht beigemischt werden

Lagerungsvorschriften

Trocken lagern, vor Feuchtigkeit schützen.

Min. Lagerstabilität

6

Eigenschaft	Wert
Min. Auftragsdicke	MARMORAN Spachtelmasse R kann in Schichtstärken von 2 mm und mehr aufgetragen werden. Die maximale Schichtstärke beträgt 8 mm. Bei Schichtstärken unter 2 mm empfehlen wir die Verwendung von MARMORAN Feinspachtel S H420.
Max. Verarbeitungstemperatur (Luft, Untergrund, Material)	30 °C
Min. Verarbeitungstemperatur (Luft, Untergrund, Material)	5 °C
Min. Lagerstabilität	6

Eigenschaft	Wert
∅ Trocknungszeit	<ul style="list-style-type: none"> • Trocknungszeit: ca. 12 Stunden (je nach Untergrund) • Ausgehärtet und überarbeitbar: ca. 48 Stunden (je nach Untergrund)
Dauernassbereicheignung	Nein
pH-Wert	8 - 8,5



T: +41 44 947 88 55, E-Mail: technik@weber-marmoran.ch, Saint-Gobain Weber AG, Industriestrasse 10, CH-8604 Volketswil ZH