

SCHEDA TECNICA



Vantaggi del prodotto

- Idrorepellente
- Permeabile al vapore acqueo
- Elevata resistenza meccanica
- Facile applicazione

Intonaco alla taloccia interno Carrara B110

intonaco di finitura organico,
interno, struttura rigata

Campo di applicazione

- All'interno
- Può essere applicato su tutti i supporti portanti, puliti e asciutti

Caratteristiche del prodotto

- Idrorepellente
- Permeabile al vapore acqueo
- Alta resistenza meccanica
- Facile da lavorare

Consumo/resa

Granulometria: 0.5 mm	1.0 - 1.5 kg/m ²
Granulometria: 1.0 mm	1.5 - 2.0 kg/m ²
Granulometria: 1.5 mm	2.0 - 2.6 kg/m ²
Granulometria: 2.0 mm	2.5 - 3.0 kg/m ²

Preparazione del sottofondo

Il sottofondo deve essere solido, asciutto, pulito, portante e privo di strati di sinterizzazione, efflorescenze e distaccanti. Prima del ritocco, è necessario osservare i tempi di asciugatura dei fondi di preparazione. L'indurimento di nuovi fondi di preparazione minerali e organici richiede circa 2 giorni per 1 mm di spessore dello strato. È necessario valutare l'idoneità di sottofondi critici. Creare delle superfici di prova! Rimuovere parti di pittura sfoglianti nonché vecchie pitture portanti e pulire la superficie. I fondi non devono formare uno strato lucido. 24 ore prima dell'applicazione dell'intonaco alla talocchia Carrara, il sottofondo dovrebbe essere pretrattato con fondo G110/G111.

Lavorazione

Prima della lavorazione, rimescolare a fondo con un agitatore. La consistenza di lavorazione può essere regolata con acqua (al massimo il 5 %). Consistenze regolate in modo scorretto possono comportare problemi di copertura, la formazione di macchie, un maggiore consumo e strutture anestetiche. I contenitori con numeri di lotto diversi devono essere mescolati tra loro per escludere differenze di tonalità. Non aggiungere altri materiali. Dopo un tempo di asciugatura del fondo di almeno 24 ore, l'intonaco alla talocchia Carrara viene applicato nello spessore della grana con un attrezzo di acciaio inossidabile. Può anche essere applicato a spruzzo con una macchina idonea. In seguito, talocciare e strutturare con una cazzuola in materiale sintetico, legno o acciaio inossidabile. Tra l'altro, il consumo di materiale dipende dalla lavorazione, dal sottofondo e dalla consistenza. I valori di consumo indicati possono solo servire all'orientamento. Eventualmente, i valori di consumo esatti devono essere rilevati sull'immobile. Per la lavorazione devono essere utilizzati solo strumenti e dispositivi privi di ruggine.

Restrizioni / precauzioni richieste

I componenti esterni devono essere protetti

Si consiglia di indossare occhiali e guanti protettivi. Il materiale si asciuga per evaporazione dell'acqua. Pertanto le finestre chiuse possono ritardare l'asciugatura.

Informazioni specifiche sul prodotto:

A causa delle variazioni naturali delle proprietà delle materie prime e delle condizioni di essiccazione, nonché degli effetti della lavorazione e della struttura, il colore dell'intonaco può differire da quello del campione. Ciò non rappresenta una riduzione della qualità o un reclamo giustificato sui materiali. Se possibile, ordina i materiali per un oggetto tutto in una volta. Mescolare lotti diversi insieme. Leggere sempre l'etichettatura e le informazioni sul prodotto prima dell'uso.

Istruzioni di stoccaggio

Nel contenitore originale chiuso, al riparo dal gelo e al riparo dal calore.

Stabilità di stoccaggio min.

12 mesi

Istruzioni speciali

Grana ≤ 1,0 mm: il supporto deve corrispondere almeno al livello di qualità Q3. Grana > 1,0 mm: il supporto deve corrispondere almeno al livello di qualità Q2.

Per i prodotti colorati è necessario controllare il colore prima dell'applicazione. Non verranno accettati reclami successivi al fatto.

Precisione del colore:

Le condizioni atmosferiche e di progetto influenzano la precisione della tonalità e l'uniformità del colore. Evitare in ogni caso le seguenti condizioni (a - d):

- a. assorbimento irregolare del supporto
- b. diverso contenuto di umidità della superficie
- c. punti del supporto con alcalinità estremamente diversa e/o componenti diversi
- d. luce diretta del sole con ombre nette sul rivestimento fresco appena applicato

Grana strutturale:

Come grana strutturale vengono utilizzati tipi di marmo bianco naturale. La venatura naturale del marmo può sembrare in alcuni punti una grana scura visibile nell'intonaco di finitura.

La tonalità della grana strutturale si potrebbe intravedere dall'intonaco di finitura nelle tonalità chiare, soprattutto di colore giallo. In casi molto rari, i grani di marmo possono presentare segni puntuali a causa di componenti naturali come, ad es., la pirite.

Entrambi gli effetti sono conformi al comportamento di un intonaco di finitura riempito con marmo e confermano le proprietà naturali dei materiali utilizzati. Questa è una proprietà intrinseca.

Proprietà	Valore
Proprietà tecniche	-
Gruppo di reazione al fuoco AICAA	RF1
Reazione al fuoco (secondo EN 13501-1)	A2-s1, d0
Aderenza (N/mm ²)	>0.3 N/mm ²
Classificazione CE	EN 15824 (2009)
Proprietà	-
Temperatura di lavorazione minima (aria, supporto, materiale)	5 °C
Temperatura di lavorazione max. (aria, supporto, materiale)	30 °C
Idoneità all'utilizzo in ambienti permanenti umidi	No

Devono essere rispettate le norme, le schede tecniche e le istruzioni per l'elaborazione delle rispettive associazioni professionali e di eventuali altri fornitori di materiali da costruzione, nonché i depliant/tabelle di applicazione di Saint-Gobain Weber AG.

Consigli di sicurezza: osservare la scheda dati di sicurezza.

Avviso di garanzia: Saint-Gobain Weber AG garantisce la perfetta qualità dei suoi prodotti nell'ambito delle proprie Condizioni generali di contratto. Poiché le condizioni di lavorazione sono molto diverse, le raccomandazioni di cui sopra devono essere considerate come informazioni generali non esaustive ai fini della pianificazione e dell'esecuzione, senza alcuna assicurazione delle caratteristiche e senza garanzia.

Quest'informazione è una traduzione. In caso di interpretazione contraddittoria, la versione tedesca fa fede.

Ordinazioni:

bestellung@weber-marmoran.ch / T: +41 44 947 88 00

Saint-Gobain Weber SA, Täfernstrasse 11b, CH-5405 Baden-Dättwil