



Vantaggi del prodotto

- Intonaco di base gesso-calce
- Applicazione manuale o meccanica
- Buona lavorabilità
- Base per tutti gli intonaci di finitura e carte da parati

SCHEDA TECNICA

weber ip 23

Intonaco di fondo a base di gesso e calce

Campo di applicazione

- In ambienti interni
- Su tutti i tipi di muratura comuni
- Su pareti e soffitti
- Spessore di applicazione 10 mm

Caratteristiche del prodotto

- Intonaco di fondo a base di gesso e calce
- Lavorabile manualmente e meccanicamente
- Buona lavorabilità
- Intonaco di fondo per tutti gli intonaci superiori e carte da parati

Consumo/resa

1 t di malta secca:	ca. 900 l
	ca. 1.11 kg/m ² /mm

Preparazione del supporto

Il fondo dell'intonaco deve essere asciutto e privo di polvere e sporco. I distaccanti filmogeni devono essere rimossi (test di bagnatura). I giunti di testa degli elementi costruttivi devono essere adeguatamente rinforzati o formati. Pretrattare il calcestruzzo e i supporti lisci o leggermente assorbenti con i leganti Weber Haft 260 o Weber Combi Haft.

Lavorazione

L'intonaco di macchina a base di gesso-calce Weber ip 23 è adatto all'applicazione con tutte le comuni pompe di miscelazione. Finitura dell'intonaco di base: applicare, lisciare e serrare bruscamente dopo l'irrigidimento. Finitura dell'intonaco liscio: lisciare la finitura dell'intonaco di base con il lisciante per intonaci a base di gesso Weber ip 400s. Dopo il consueto tempo di asciugatura, rivestire ulteriormente con pitture, carte da parati o intonaci di finitura.

Restrizioni / precauzioni richieste

- Lo strato di intonaco non deve essere esposto al gelo durante il tempo di presa.
- Durante la fase di presa i locali devono essere regolarmente e ventilati in modo incrociato all'interno. Non è consentito superare per un lungo periodo l'umidità relativa a 20 °C fino ad un massimo del 70%.
- Evitare correnti d'aria durante la fase di applicazione e presa in interni.
- Non è possibile aggiungere altri additivi di alcun tipo.
- Per applicazione in interni ad eccezione di ambienti umidi.

Istruzioni di stoccaggio

Conservare in luogo asciutto, al riparo dall'umidità, nel contenitore originale

Stabilità di stoccaggio min.

6 mesi

Istruzioni speciali

- Contenuto di umidità del calcestruzzo: max. 3% in massa.

Proprietà	Valore
Spessore per l'applicazione min.	> 10 mm
Classificazione CE	EN 13279-1
Temperatura di lavorazione max. (aria, supporto, materiale)	30.0 °C
Temperatura di lavorazione minima (aria, supporto, materiale)	5.0 °C
Grano max.	0.8 mm
Idoneità all'utilizzo in ambienti permanenti umidi	No
Livello del pH	> 12.0
Frase di sicurezza H	Provoca gravi lesioni oculari.

Proprietà	Valore
Frase di sicurezza P	Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVENI/un medico...
Ø Aggiunta di acqua	ca. 0,32 l/kg, 8,0 l /Sacco da 25 kg

Devono essere rispettate le norme, le schede tecniche e le istruzioni per l'elaborazione delle rispettive associazioni professionali e di eventuali altri fornitori di materiali da costruzione, nonché i depliant/tabelle di applicazione di Saint-Gobain Weber AG.

Consigli di sicurezza: osservare la scheda dati di sicurezza.

Avviso di garanzia: Saint-Gobain Weber AG garantisce la perfetta qualità dei suoi prodotti nell'ambito delle proprie Condizioni generali di contratto. Poiché le condizioni di lavorazione sono molto diverse, le raccomandazioni di cui sopra devono essere considerate come informazioni generali non esaustive ai fini della pianificazione e dell'esecuzione, senza alcuna assicurazione delle caratteristiche e senza garanzia.

Quest'informazione è una traduzione. In caso di interpretazione contraddittoria, la versione tedesca fa fede.

Ordinazioni:

bestellung@weber-marmoran.ch / T: +41 44 947 88 00

Saint-Gobain Weber SA, Täfernstrasse 11b, CH-5405 Baden-Dättwil