



Produktvorteile

- Mineralische auf Zementbasis bestehende Klebe- und Spachtelmasse
- Filzbar

Farbe

- weissgrau

PRODUKTDATENBLATT

weber multi 280

Haft- und Renoviermörtel

Anwendungsbereich

- Im Aussen und Innenbereich
- Als Haftbrücke auf Beton
- Zur Aufnahme von Kalkzement- und Zementputzen
- Als Klebe- und Spachtelmasse auf Zementbasis
- Als Dünnschichtputz auf Beton
- Auftragsstärke ca. 3 - 5 mm

Produkteigenschaften

- mineralischer Putz
- sehr gut geeignet als Filzputz für Sockelflächen

Verbrauch/Ergiebigkeit

1 t Trockenmörtel:	ca. 700 l
	ca. 1.4 kg/m ² /mm

Untergründe

Auf Beton und andere glatte, mineralische Untergründe, sowie tragfähige Unterputze.

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss tragfähig, trocken, sauber und frei von losen Teilen sein. Bei kritischen Untergründen ist eine Haftzugprobe durchführen.

Verarbeitung

Von Hand weber multi 280 in Wasser einstreuen und mit dem Rührwerk zu einer knollenfreien Masse in verarbeitungsgerechter Konsistenz anmischen. Als Haftbrücke mit grober Zahntraufel aufziehen. Standzeit mind. 3 Tage. Auch als Haftbrücke für einlagigen Kratzputz geeignet. Als Dünnschichtputz ca. 3–5 mm aufbringen und plan verziehen. Als Fertigputz (Filzputz) nach dem Versteifen nochmals in Kornstärke überziehen und filzen. Mit allen gängigen Mischpumpen verarbeitbar.

Einschränkungen / Vorsicht geboten

- Auf die Putzschicht darf während der Abbindezeit kein Frost einwirken
- Aussenputze müssen während und nach allen Applikationen vor Witterungseinflüssen (Sonne, Wind, Regen und Frost) geschützt werden
- Während der Abbindephase muss im Innenbereich regelmässig eine gute Querlüftung der Räume vorgenommen werden.
- Die Überschreitung der relativen Luftfeuchtigkeit bei 20 °C von maximale 70 % ist für längere Zeit nicht zulässig
- Während der Innenapplikationen und Abbindephase ist Luftdurchzug zu vermeiden

Lagerungsvorschriften

Trocken vor Feuchtigkeit geschützt in verschlossenen Originalgebinden lagern.

Min. Lagerstabilität

12 Monate

Besondere Hinweise

Fremdzusätze irgendwelcher Art dürfen nicht beigemischt werden.

Technische Daten

Technische Eigenschaften	
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ	5/35
Max. Korngrösse	1.2 mm
Brandverhaltensklasse VKF	RF1
Brandverhalten (gemäss EN 13501-1)	A1
Haftzugfestigkeit (N/mm ²)	≥ 0.08 N/mm ²
CE-Klassifizierung	EN 998-1:2016
Eigenschaften	

Technische Daten

Farbe	weissgrau
Druckfestigkeitsklasse	CS IV ($\geq 6 \text{ N/mm}^2$)
Konsistenz	Pulver
Max. Verarbeitungstemperatur (Luft, Untergrund, Material)	30 °C
Min. Verarbeitungstemperatur (Luft, Untergrund, Material)	5 °C
Max. Schichtdicke	5 mm
Min. Schichtdicke	3 mm
Mischverhältnis	ca. 4.5 l Wasser / 25 kg
Dauernassbereichseignung	Nein
pH-Wert	> 12
Ø Abbindezeit	mind. 3 Tage
Ø Wärmeleitfähigkeit	$\leq 0,83 \text{ W/mK}$ (P=50%), $\leq 0,93 \text{ W/mK}$ (P=90%)
Max. kapillare Wasseraufnahme	W2

Einschlägige Normen, Merkblätter und Verarbeitungsanweisungen der jeweiligen Fachverbände und möglicher weiterer Baustofflieferanten sowie die Broschüren/Anwendungstabellen der Saint-Gobain Weber AG sind zu beachten.

Sicherheitshinweis: Sicherheitsdatenblatt beachten.

Gewährleistungshinweis: Die Saint-Gobain Weber AG übernimmt im Rahmen ihrer Allgemeinen Geschäftsbedingungen Gewähr für einwandfreie Qualität ihrer Produkte. Da die Verarbeitungsbedingungen sehr unterschiedlich sind, gelten obige Empfehlungen zur Planung und Ausführung als allgemeine, nicht abschliessende Hinweise ohne Eigenschaftenzusicherungen und ohne Gewähr.

Bestellungen:

bestellung@weber-marmoran.ch / T: +41 44 947 88 00

Saint-Gobain Weber AG, Täfernstrasse 11b, CH-5405 Baden-Dättwil